

mr.Seal Superflex[®] B Komp.

Kopolimer akrilik dispersiya əsaslı, su izolyasiya materialları və keramika yapışdırıcıları üçün çox məqsədli qatqı materialı
Məhsul kodu: 30.10.005



Məhsul haqqında

mr.Seal Superflex[®] B KOMP., kopolimer akrilik dispersiya əsaslı, su izolyasiya materialları üçün elastikliyi, su keçirməzliyi və adərsin artırılması üçün istifadə olunan qatqı materialıdır.

İstifadə sahələri

- ✓ Daxili və xarici yerlərdə, şaquli və üfüqi su izolyasiya səthlərdə
- ✓ Dekorativ kərpic, təbii qranit, qranit keranit, keramika, şüşə mozaika, traverten və örtük materiallarının yapıştırılmasında istifadə olunan keramika yapışdırıcıları ilə qarışdırılaraq istifadə olunur
- ✓ Keramika yapışdırıcıları ilə qarışdırılaraq, yerdən isidilən yerlərdə, isitməli hovuzlarda, termal hovuzlarda istifadə olunur
- ✓ Keramika yapışdırıcıları ilə qarışdırılaraq, yüksək binaların üzlük döşəmələrinin yapışdırılmasında
- ✓ Keramika yapışdırıcıları ilə qarışdırılaraq, yüksək temperatur dəyişimlərinin olduğu yerlərdə, su hovuzlarında və keramika üzərinə keramika yapışdırılmasında istifadə olunur

Üstünlükləri

- ✓ Asan hazırlanır və tətbiq olunur
- ✓ Yapışqanlıq xüsusiyyəti qazandırır
- ✓ İşləmə müddəti uzundur
- ✓ Donma-ərimə mərhələlərdə davamlılıq qazandırır
- ✓ Su keçirməməzlik qazandırır
- ✓ Əmici səthlərdə mükəmməl yapışmanı təmin edir

İstifadə təlimatı

Səthin hazırlanması
Kafel və keramika yapışdırılmasında tətbiq edilən səth hazırlama işləri görülməlidir.

Texniki göstəriciləri

| Materialın tərkibi | Kopolimer maye polimer dispersiya |
|---|-----------------------------------|
| Rəngi | Ağ |
| Sıxlığı | ~1,05 kq/litr |
| Keramika yapışdırıcısı ilə yapışma müqaviməti | ≥ 1,50 N/mm ² |
| Açıq gözləmə müddəti | 20 dəq. |
| İstifadə müddəti | 3 saat |
| Tətbiq ediləcək səthin istiliyi | +5°C +25°C |
| Xidmət istiliyi | -20°C +80°C |

Yuxarıdakı qiymətlər +23°C və 50% nəmlik üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur müddəti uzadır.

Qarışdırma nisbətləri

| | mr. Seal Superflex [®] , B Komp. | Su |
|--|---|------|
| mr.Seal Superflex [®] , A Komp. 25 kq | 10 kq | |
| Keramika Yapışdırıcıları 25 kq | 2 kq | 5 kq |

Hazırlanması

Əvvəlcədən hazırlanmış mr. Seal Superflex[®], B Komp.-li su təmiz bir qaba doldurulur və həmin qaba keramika yapışdırıcısı yavaş-yavaş əlavə edilərək 400-600 dövr/dəq-lik bir mikserlə 3-5 dəqiqə, düyünlər həll olunana qədər qarışdırılır. Təxminən 3-5 dəqiqə dincəlməyə qoyulduqdan sonra təkrar 30 saniyə qarışdırılaraq məhsul istifadəyə hazır hala gətirilir.

Alətlərinin təmizlənməsi

Ləvazimatlar isti su və sabunla yuyulub təmizlənməlidir. İstifadə edilən alət və ünsürlər detərjanlı isti su ilə təmizlənməlidir. Mr. Seal

Superflex® B Komp. srtlşdikn sonra sthdn ancaq mexanik sullarla tmizln bilr.

Saxlama şrtlri

Aılmamıř orijinal baęlamada (qablařdırmada), srin v quru yerd, donmadan qorunaraq saxlanmalıdır.

Saxlama mddti

Dzgn saxlama şraitind, istehsal tarixindn etibarn 1 il mddtind istifadəy yararlıdır.

Thlksizlik tdbirlri

Ttbiq snasında, thlksizlik qaydalarına uyęun olaraq iř paltarı, qoruyucu lck, eynk v maskadan istifadə edilmlidir. Mhlul driy v gz tmas etdirilmmli, tmas etdikn is drhal bol su v sabunla yuyulmalı, udulması halında tcili olaraq hkim mracit olunmalıdır. Material ttbiq olunan sahlr qida mhsulları qoymaq olmaz. Uřaqların llrinin atmayacaęı yerlrd saxlanmalıdır. Daha geniř mlumat n Thlksizlik Mlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Mr.Fix sadc mhsulun keyfiyytin cavabdehdir, mhsulun harada v nec istifadə edilcyi il laqli yazılı tkliflrdn knarxmalar v/v ya xtalı istifadəlr gr řirktimiz msuliyyt dařımır. Xahiř olunur malı alarkn mhsul kitabcası tlb edin v lazımı dstk n řirktimizin msul řxslri il laq saxlayın.

Net: 10 kq ±2%

