

mr.Supermix[®]

Sement əsaslı qarışıqlar və suvaq üçün çox məqsədli bağlayıcı qatqı materialı

Məhsul kodu: 90.00.001



Məhsul haqqında

mr.Supermix[®] sement əsaslı qarışıq və suvaqlarda aderansın (tutunmanın) və su keçirməməzliyinin artırılması üçün istifadə olunan bir kopolimer dispersiyanı əsaslı qatqı materialıdır.

İstifadə sahələri

- ✓ Təmir qarışıqlarında
- ✓ Xarab beton səthlərin və suvaqların təmiri üçün hazırlanan qarışıqlarda aderans qatqısı olaraq
- ✓ Suvaqlarda
- ✓ Beton silolar, su anbarları, hovuzar, təmizlənmə təsislərinin xarici və daxili aderansı ilə su keçirməməzliyinin artırılması üçün qatqı olaraq
- ✓ Örtük (şap) qarışıqlarında
- ✓ Səpmə hazırlanması hamar və parlaq beton səthlər ilə qaz beton üzərinə, suvaq və keramika tətbiq edilmədən əvvəl səth hazırlayıcı olaraq
- ✓ Təbii daş, kərpic, plitənin (bəzək daşlarının) döşənməsi üçün hazırlanan qarışıqlarda qatqı olaraq

Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi	Dəyişdirilmiş polimer dispersiya
Rəngi	Ağ
Sıxlığı	1,1 qr /sm ³
pH	8,5
Tətbiq edilmə istiliyi	+5°C +35°C

Üstünlükləri

- ✓ Güclü və qalıcı bir əlaqə yaradır
- ✓ Mükəmməl aderans (tutunma) və elastiklik təmin edir
- ✓ Kimyəvi və mexaniki hücumlara qarşı yüksək müqavimət əldə edilir

- ✓ Ani quruma çatlaqlarına mane olur
- ✓ Su keçirməzliyi artırır
- ✓ Asan işlənmə xüsusiyyətini artır

İstifadə təlimatı

Təmir qarışıqlarında

10 mm və daha da az qalınlıqdakı təmir qarışıqlarının hazırlanması:

1 ölçü sement ilə 3 ölçü qum qarışdırılır, 1 ölçü mr.Supermix[®]-ə 2 ölçü su əlavə edilərək hazırlanmış olan maye qarışıq, əvvəlcədən hazırlanan toz qarışığın üzərinə əlavə edilərək mala qatılığında qarışım əldə edilir.

10 mm və daha da çox qalınlıqdakı təmir qarışıqlarının hazırlanması :

1 ölçü sement və 3 ölçü qum qarışdırılır, 1 ölçü mr.Supermix[®]-ə 3 ölçü su əlavə edilərək hazırlanmış olan maye qarışıq, əvvəlcədən hazırlanan toz qarışığın üzərinə əlavə edilərək mala qatılığında qarışıq əldə edilir.

Suvaqlarda

Uyğun irilikdə 1m³ yuyulmuş dərə qumu ilə 350 kq sement qarışdırılır. 5 kq mr.Supermix[®]-ə 120 lt su əlavə edilərək hazırlanan qarışıq, əvvəlcədən hazırlanan toz qarışıq üzərinə əlavə edilərək mala qatılığında suvaq əldə edilir. Səthlər tətbiq edilmədən 12 saat əvvəl isladılmalı, mr.Supermix[®] qatqılı suvaq səthə tətbiq edilməlidir.

Şaplarda (döşəmə suvağı)

1-Astar: ölçü sement ilə 3 ölçü dərə qumu qarışdırılır, 1 ölçü mr.Supermix[®]-ə 2 ölçü su əlavə edilərək hazırlanmış olan maye qarışıq, əvvəlcədən hazırlanan toz qarışığın üzərinə əlavə edilir. Buzə qatılığına gətirilən qarışıq, fırça ilə 2 mm qalınlıqda yayılır.

İncə suvaq və şaplarda qumun hazırlanması (Kvars ya da Dərə qumu)				
Suvaq qalınlığı	Qalınlıq	Qarışıq nisbəti		
2 mm	0-0.3 mm	33%	0-0.2 mm+67%	0.02-0.03 mm
2-5 mm	0-1 mm	40%	0-0.7 mm+60%	0.07-1 mm
5-15 mm	0-3 mm	50%	0-1 mm +50%	1-3 mm
15 mm və üstü	0-7 mm	60%	0-3 mm+40%	3-7 mm

Şap hazırlama

Uyğun irilikdə 1m³ yuyulmuş dərə qumu ilə 350 kq sement qarışdırılır. 4 kq mr.Supermix®-ə 110 lt su əlavə edilərək hazırlanan maye qarışıq, əvvəlcədən hazırlanan toz qarışıq üzərinə əlavə edilərək mastara uyğun qatılığa gətirilir.

Tətbiq edilmə

Səthə 2 mm qalınlığında tətbiq edilən astar üzərinə, hazırlanan mr.Supermix® qatılı şap tətbiq edilir. Astarın qurumamasına diqqət edilməlidir. Əvvəlcə (a) və (b) qarışıqları buzə qatılığına gələndə qədər qarışdırılır. Hazırlanan material, fırça ilə 12 saat əvvəlcədən isladılmış səth üzərinə 2 mm qalınlıqda tətbiq edilir. Astar qurumadan üzərinə təzə beton yerləşdirilməli, astarın qurumasına şərait yaradılmamalıdır. Quruyan astarın üzərinə yeni bir qat astar tətbiq edilməlidir.

Sənaye zəminlərində

Betonun hazırlanması: Uyğun irilikdə 1m³ Aqreqat, ən azı 380 kq. sement, 85 kq su, 3 kq mr.Supermix® və 6 kq mr.Betonmix SP30® əlavə edilərək qarışdırılır. Əvvəlcədən hazırlanan astar səthə 2 mm qalınlığında tətbiq edilir. Qurumağına icazə verilmədən, üzərinə hazırlanan mr.Supermix®-li qarışığı tökülərək masdarlanır.

Örtük qarışıqlarında

Örtük qarışımı: Uyğun irilikdə 1m³ aqreqat, 250 kq. sement və 3 kq. mr.Supermix® ilə uyğun miqdardakı su qarışdırılır. Hazırlanan qatılı qarışıq sərilir. Döşənəcək daşların alt səthləri astarlanaraq döşəmə əməliyyatı aparılır.

Səpmə qarışıqlarında

Uyğun irilikdə 1m³ dərə qumu, 350 kq. sement, 10 kq. mr.Supermix® qarışdırılır və buzə qatılığına gələndə qədər su əlavə edilir. 12 saat əvvəl nəmləndirilən səthə səpmə aləti ilə tətbiq edilir. Qurumağı gözlənilir. Suvaq ya da

keramika döşəmə işlərindən əvvəl, səth isladılır.

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru yerdə, donmadan qorunaraq saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün saxlanma şəraitdə, istehsal tarixindən etibarən 1 il müddətində istifadəyə yararlıdır.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olaraq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Məhlul dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları qoymaq olmaz. Uşaqların əllərinin çətməyəcəyi yerlərdə saxlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Mr.Fix sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir, məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflərdən kənarçıxmalar və/və ya xətalı istifadələrə görə şirkətimiz məsuliyyət daşımır. Xahiş olunur malı alarkən məhsul kitabçası tələb edin və lazımı dəstək üçün şirkətimizin məsul şəxsləri ilə əlaqə saxlayın.

Net: 30 kq ±2%

Qablaşdırma	Məhsul kodları
30 kq-lıq bidon	90.30.002
250 kq-lıq çəllək	90.00.001
1000 kq-lıq küp	90.00.001
Tökmə	90.00.001

