

## mr.CottoDerz<sup>®</sup>

**Təbii daşlar, kərpiclər üçün sement əsaslı dərz dolğu materialı**  
Məhsul kodu: Rəng kartelasına baxın



### Məhsul haqqında

**mr.Cottoderz<sup>®</sup>** maksimum 20 mm derz aralığına qədər tətbiq edilə bilən təbii daş, kotto, çay daşları (yassı daş), şüşə kərpic üçün su keçirməyən dərz dolğu materialıdır.

**TS EN 13888 - ÇD1** sinfinə uyğundur.

ÇD = Sement əsaslı dərz dolğusu,  
1 = Normal dərz dolğu materialları

### İstifadə sahələri

- ✓ Daxili və xarici məkanlarda, şaquli və üfqi səthlərdə
- ✓ Mövcud olan səthlərə yapışdırılmış, keramika, təbii daş, çay daşı (yassı daş), kotto, kərpic, şüşə kərpic dərzlərinin doldurulmasında
- ✓ Dekorativ daş örtük işlərində
- ✓ Villa, mehmanxana, ticarət mərkəzlərində istifadə edilir

### Üstünlükləri

- ✓ Asan hazırlanır və tətbiq edilir
- ✓ 5-20 mm dərz genişliyində mükəmməl performans göstərir
- ✓ Dərz edilən materialın kənarlarına mükəmməl yapışır
- ✓ Sudan təsirlənməyən, xarici tətbiqə davamlıdır

### Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi	Xüsusi sement, mineral dolğular, polimer
Təzyiqə müqaviməti	17 N/mm <sup>2</sup>
Əyilməyə müqaviməti	4 N/mm <sup>2</sup>
Tətbiq ediləcək səthin istiliyi	+5°C +25°C
İstiliyə davamlılıq	-20°C + 80°C
Məhlulun istifadə müddəti	1 saat
Üzərində yeriyə bilmə	12 saat
Qarışığın sıxlığı	1,98 kq/lt

Yuxarıdakı qiymətlər +23°C və 50% nəmlik

üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur müddəti uzadır.

### İstifadə təlimatı

#### Səth hazırlığı

Dərzlə doldurulacaq material, maksimum 20 mm dərz aralığı buraxılaraq istənilən səthə uyğun şəkildə döşənməlidir. Dərzlər döşəmə qalınlıqları ilə bərabər olacaq dərinlikdə təmizlənməli; tətbiq edilmədən əvvəl istifadə edilən yapışdırıcının istənilən müqavimətə gəlməsi gözlənilməlidir. Əmiciliyi yüksək olan materialların dərz boşluqları dərz tətbiqindən əvvəl süngər ilə nəmləndirilməlidir.

#### Hazırlanması

İstifadə olunacaq su təmiz bir qaba doldurulur və həmin qaba mr Cottoderz<sup>®</sup> yavaş-yavaş əlavə edilərək 400-600 dövr/dəq-lik bir mikserlə 3-5 dəqiqə, düyünlər həll olunana qədər qarışdırılır. Təxminən 3-5 dəqiqə dincəlməyə qoyulduqdan sonra təkrar 30 saniyə qarışdırılaraq məhsul istifadəyə hazır hala gətirilir.

#### İstifadə

mr.Cottoderz<sup>®</sup> dərz tapancasına çəkilərək dərzlərə doldurulur. Dərin dərzlərdə ilk tətbiq edilmədən qısa müddət sonra dərzdə çökmə meydana gəlir. Bu vəziyyətdə əməliyyat təkrar edilməlidir. Material barmaq təzyiqinə tab gətirənə qədər gözlənilir və daşan çoxluq hissiləri şpaker ilə təmizlənir. Dərz səthləri nəmli bir süngər ilə düzəldilib təmizlənərək son hala gətirilir.

#### Toz və su nisbətləri

1 kq toz üçün ~0,24 l su  
20 kq toz üçün ~4,80 l su

### Alətlərin təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir. mr.Cottoderz® bərkidikdən sonra ancaq mexaniki şəkildə səthdən təmizləyə bilər.

### Sərfiyyat

Sərfiyyat dərz genişliyinə görə dəyişməkdədir.

Dekorativ Kərpiç Ölçüləri	mr.Cottoderz® üçün Sərfiyyat cədvəli 5-20 mm
	Dərz genişliyi
	10 mm (kq/m <sup>2</sup> )
6.5x21	3 kq

Sərfiyyat miqdarları nisbidir. Toz məhsul sərfiyyatlarını göstərir.

### Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə saxlanmalıdır.

### Saxlama müddəti

Düzgün saxlanma şəraitində, istehsal tarixindən etibarən 1 il müddətində istifadəyə yararlıdır.

### Təhlükəsizlik tədbirləri



Tətbiq əsnasında, təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olaraq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Məhlul dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə

isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları qoymaq olmaz. Uşaqların əllərinin çətməyəcəyi yerlərdə saxlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

### Cavabdehlik

Mr.Fix sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir, məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflərdən kənarçıxmalar və/və ya xətalı istifadələrə görə şirkətimiz məsuliyyət daşımır. Xahiş olunur mali alarkən məhsul kitabçası tələb edin və lazımı dəstək üçün şirkətimizin məsul şəxsləri ilə əlaqə saxlayın.

**Net: 20 kq ±2%**