



mr.Derz®

Sement əsaslı kafel və keramika dərz dolğusu

Məhsul kodu: Rəng kartelasına baxın



Məhsul haqqında

mr.Derz® sement əsaslı, kafel və keramika üçün dərz dolğu materialıdır.

TS EN 13888 - ÇD1 sinfinə uyğundur.

ÇD = Sement əsaslı dərz dolğusu,
1 = Normal dərz dolğu materialları

İstifadə sahələri

- ✓ Daxili məkanlarda, şaquli və üfüqi səthlərdə, mövcud səthlərə yapışdırılmış kafel və keramika dərzlərinin doldurulmasında
- ✓ Binalarda
- ✓ Ticarət mərkəzlərində
- ✓ Mehmanxanalarda istifadə edilir

Üstünlükləri

- ✓ Rəngini qoruyur
- ✓ Asan hazırlanır və tətbiq edilir
- ✓ Həssas səthləri cızır
- ✓ 2-5 mm dərz genişlikləri üçün uyğundur
- ✓ Keramika kənarlarına çatlamadan əla yapışır
- ✓ İşləmə bilmə müddəti uzundur

Texniki göstəriciləri

Materialın Tərkibi	Xüsusi sement, mineral dolğular, polimer
Təzyiqə müqaviməti	≥15 N/mm ²
Əyilməyə müqaviməti	≤3,50 N/mm ²
Suyu əmməsi	
30 dəqiqə	≤5 qr
240 dəqiqə	≤10 qr
Aşınma müqaviməti	≤2000 mm ³
Tətbiq ediləcək zəminin istiliyi	+5°C +25°C
Xidmət istiliyi	-20°C + 80°C
Gözləmə müddəti	3-5 dəqiqə
İstifadə müddəti	2 saat
Can suyu vermə	10-20 dəq
Üzərində yeriyə bilmə müddəti	24 saat
Qarışıqın sıxlığı	~1,90 kq/litr

Yuxarıdakı qiymətlər +23°C və 50% nəmlik üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur müddəti uzadır.

İstifadə təlimatı

Səth hazırlanması

Kafel və keramika dərzlərinin doldurulmasından əvvəl, istifadə edilən yapışdırıcının kifayət qədər bərkiməsi gözlənilməlidir. mr.Derz® tətbiq edilmədən əvvəl, səth, keramikaya zərər verməyəcək üsullar ilə təmizlənməli və sulu süngərlə nəmləndirilməlidir.

Hazırlanması

İstifadə olunacaq su təmiz bir qaba doldurulur və həmin qaba mr.Derz® yavaş-yavaş əlavə edilərək 400-600 dövr/dəq-lik bir mikserlə 3-5 dəqiqə, topalar həll olunana qədər qarışdırılır. Təxminən 3-5 dəqiqə dincəlməyə qoyulduqdan sonra təkrar 30 saniyə qarışdırılaraq məhsul istifadəyə hazır hala gətirilir.

Toz və su nisbətləri

1 kq toz üçün ~0,32 l su
20 kq toz üçün ~6,40 l su

Sərfiyyat

Sərfiyyat miqdarları nəzəridir. Toz məhsul sərfiyyatlarını göstərir.

Keramika Ölçüləri	mr.Derz® üçün sərfiyyat cədvəli 1-6 mm Dərz genişliyi			
	2mm (qr/m ²)	3mm (qr/m ²)	5mm (qr/m ²)	6mm (qr/m ²)
10x10	400	600	1000	1200
10x20	300	450	850	1020
15x15	270	400	750	900
20x20	270	400	750	900
20x25	270	400	750	900
20x30	250	350	650	780
30x30	200	300	500	600

Alətlərin təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir. mr.Dərz® bərkidikdən sonra ancaq mexaniki şəkildə səthdən təmizləyə bilər.

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün saxlanma şəraitində, istehsal tarixindən etibarən 1 il müddətində istifadəyə yararlıdır.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olaraq iş paltarları, qoruyucu ölcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Məhlul dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları qoymaq olmaz. Uşaqların əllərinin çətməyəcəyi yerlərdə saxlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Mr.Fix sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir, məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflərdən kənarçıxmalar və/və ya xətalı istifadələrə görə şirkətimiz məsuliyyət daşımır. Xahiş olunur malı alarkən məhsul kitabçası tələb edin və lazımı dəstək üçün şirkətimizin məsul şəxsləri ilə əlaqə saxlayın.

Net: 1, 5, 10 və 20 kq ±2%