

mr.Poxyderz[®]

Epoksi Ağac Saqqızı əsaslı kimyəvi maddələrə və bakteriyalara davamlı dərz dolğu materialı

Məhsul kodu: Rəng kartelasına baxın



Məhsul haqqında

mr.Poxyderz[®] Epoksi (ağac saqqızı) əsaslı, keramika, mərmər, qranit, antitürşü (antiasit) keramika, şüşə mozaika və şüşə kərpic kimi materialların dərzlərinin doldurulmasında istifadə edilən, kimyəvi maddələrə və bakteriyalara davamlı, asan tətbiq edilən, su ilə təmizlənməyə hazır epoksi dərz dolğusudur.

TS EN 13888-RD sinfinə uyğundur.

RD: Reaksiya ağac saqqızı əsaslı dərz dolğu materialı

İstifadə sahələri

- ✓ Xarici və daxili məkan tətbiqlərinə uyğundur.
- ✓ Mövcud olan səthlərə yapışdırılmış, keramika, mərmər, qranit, turşuya davamlı (antiasit) keramika, porselen keramika, şüşə mozaika və şüşə kərpiclərin dərzlərinin doldurulmasında
- ✓ Hər cür qida istehsal müəssisəsində
- ✓ Ət və balıq sənayesində, sallaqxanalarda
- ✓ Xəstəxanalardakı hər cür gigiyenik şəraitdə
- ✓ Dərman, boya, kağız, akumulyator və gübrə sənayesində
- ✓ Mətbəələr, sənaye mətbəxləri və çamaşırxanalarda, yeməxanalarda
- ✓ Üzgüçülük hovuzları və termal hovuzlarda
- ✓ Tullantı su və su təmizlik təsislərində
- ✓ İntensiv piyada yol hərəkətinə məruz alış-veriş mərkəzləri, terminalarda və s.

Üstünlükləri

- ✓ Kimyəvilərə, turşulara, alkalilərə, yağlara, qida tullantı sularına, kimyəvi tullantı sularına davamlıdır
- ✓ Antibakterial xüsusiyyətdədir, kif, göbələk və bakteriya əmələ gətirməz
- ✓ Mexaniki davamlılıq yüksəkdir
- ✓ Çirklənməz, təmizlənməsi asandır
- ✓ 2 mm-dən 10 mm-ə qədər olan dərz genişlikləri üçün uyğundur

- ✓ Donma-həll olma döngüsünə davamlıdır
- ✓ İcməli su təmasında istifadə edilir

Texniki göstəriciləri

mr.Poxyderz tərkib A	Epoksi rəçinə (ağac saqqızı)
mr.Poxyderz tərkib B	Epoksi sərtləşdirici
Su ömməsi	≤ 0,10 qr (4 saatdan sonra)
Səth istiliyi	+ 10°C+25°C
İstiliyə davamlı	-20°C+80°C
Quru şərait sulu şərait	-20°C+50°C
İstifadə müddəti	~ 45 dəq
Piyada yol hərəkətinə açma müddəti	7 gün

İstifadə təlimatı

Keramika üçün istifadə edilən yapışdırıcının lazımı müqavimətə gəlinməsi gözlənilməlidir. Material tətbiq edilməzdən əvvəl keramika səthlərin təmiz olduğundan əmin olunmalıdır

Qarışdırma

mr.Poxyderz[®], 2 komponent halında uyğun miqdarlarda qarışdırılmışdır. Əgər qarışdırmanın bir qismi istifadə ediləcəksə, Epoksi Ağac Saqqızı A/Sərtləşdirici B=100/4 (ağırlıq) nisbətində qarışdırılır. İki komponent homogen bir qarışıq əmələ gələndə qədər, 400-600 dəq.-lik qarışdırıcı uclu mikser ilə ən azı 3 dəq. qarışdırılmalıdır

Hazırlanması

mr.Poxyderz tərkib A 5kq **Epoksi Ağac Saqqızı**
mr.Poxyderz tərkib B 0,2kq **Epoksi Sərtləşdirici**

Qeyd: Sərtləşdirici komponent (0,2 kq) Epoksi Ağac Saqqızı qarışdırmanın içindədir.

Tətbiq edilmə

mr.Poxyderz[®], plastik, ya da sərt kauçuk mala

ilə, və ya ağızdan dolma tapança ilə dərz boşluqlarına doldurulur. Artıq material dərzlərdən sıyılır. Dərin dərzlərdə ilk tətbiq edilən material dərz içinə çökür, dərzin tam olaraq doldurulduğundan əmin olunmalıdır. Məkan və səth istiliyinə bağlı olaraq 15-30 dəq. gözlənilir, uyğun olan bir süngər və sabunlu isti suyun köməyi ilə səth təmizlənərək dərzlərə son şəkil verilir. Təmizlik işləri görülən zaman vaxt çirklənən süngər tez-tez dəyişdirilməlidir.

Keramikalərin təmizlənməsi

Epoksi əsaslı dərz dolğu materialları keramika üzərində bir təbəqə əmələ gətirir. Bu təbəqə yaxşıca təmizlənməlidir. Bərkidildikdən sonra onu təmizləmək çox çətinləşir. Keramikaların üzərindəki son təbəqə tətbiq ediləndən 4-10 saat sonra, uyğun olan süngər və isti sabunlu suyun köməyi ilə təmizlənməli, son təmizləmə suyuna 10% nisbətində spirt əlavə edilərək səth silinməlidir.

Sərfiyyat

Sərfiyyat dərz genişliyinə görə dəyişməkdədir.

Dekorativ kərpiç ölçüləri	mr.Poxyderz® üçün sərfiyyat cədvəli
	Dərz genişliyi
	4 mm (kq/m ²)
10x10	1,2 kq

Sərfiyyat miqdarları nisbidir. Toz məhsul sərfiyyatlarını göstərir.

Xüsusi xəbərdarlıq

mr.Poxyderz®, uyğun qarışdırma mikseri ilə, qarışdırılmalıdır. Qətiyyənlə ilə ya da mala ilə qarışdırılmamalıdır. Epoksi Ağac Saqqızı əsaslı məhsulların işləmə və sərtləşmə müddətləri məkana və səth istilinəyə bağlıdır. İstifadə üçün ən uyğun temperatur +10°C - +20°C-dir. mr.Poxyderz® qarışığına qətiyyənlə su və yeni material əlavə edilməməlidir.

Tətbiq etmə alətlərinin təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən alət və ləvazi-

matlar sabunlu isti su ilə təmizlənməlidir. mr.Poxyderz® sərtləşdikdən sonra ancaq mexaniki üsullarla səthdən təmizlənmə bilər.

Qablaşdırma

5,20 kq-lıq (A+B) dəst tənəkə

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə, donmadan qorunaraq saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün saxlanma şərtlərində, istehsal tarixindən etibarən 1 ildir.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olaraq iş paltarları, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Məhlul dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları qoymaq olmaz. Uşaqların əllərinin çətməyəcəyi yerlərdə saxlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Mr.Fix sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir, məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflərdən kənarçıxmalar xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrə görə şirkətimiz məsuliyyət daşımır. Xahiş olunur malı alarkən məhsul kitabçası tələb edin və lazımi dəstək üçün şirkətimizin məsul şəxsləri ilə əlaqə saxlayın.

Net: 5,20 kq ±2%

