

mr.Seal DW[®]

Sement və akrilik əsaslı, iki komponentli, mənfi-müsbət yöndən tətbiq oluna bilən su izolyasiya materialı

Məhsul kodu: A Komp.: 30.25.008

B Komp.: 30.02.009



Məhsul haqqında

mr.Seal DW[®] sement və akrilik əsaslı, iki komponentli, sızma və səth sularına qarşı beton səthlərə daxildən və xaricdən, mənfi və müsbət yöndən tətbiq oluna bilən, kapilliyar təsirli su izolyasiya materialıdır.

İstifadə sahələri

- ✓ Daxili və xarici məkanlarda, saquli və üfuci səthlərdə
- ✓ Tualet, hamam, mətbəx və balkon kimi su ilə təmasda olan yerlərdə
- ✓ Təməl və istinad divarlarında
- ✓ Su anbarlarında
- ✓ Tunellərdə
- ✓ Lift çuxurlarında
- ✓ Betonarme borularında
- ✓ Beton, su, karbonasyon və buz həll edici duzlardan qorunmaqda
- ✓ Duzlu su hovuzlarında
- ✓ Bahç saxlama hovuzlarında
- ✓ Qida maddələrinin saxlandığı anbarlarda
- ✓ Gül qablarının izolyasiyasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- ✓ Müsbət və mənfi su təzyiqlərinə davamlıdır
- ✓ Davamlılığı yüksəkdir
- ✓ mr.Seal DW[®], kapilliyar təsirə sahibdir
- ✓ İşləmə bilmə müddəti uzundur
- ✓ Büzülmür və çatlamır
- ✓ Su keçirməyən xüsusiyyəti olsa da buxar keçirmə xüsusiyyətinə malikdir
- ✓ Çox yüksək yapışma müqavimətinə sahibdir
- ✓ Asan hazırlanır və tətbiq olunur
- ✓ Donma və erimə prosesinə davamlıdır
- ✓ Fırça və ya püskürtmə aparatı ilə tətbiq oluna bilər

Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi mr.Seal DW [®] komponent A komponent B	Mineral dolğulu, polimer modifikasiyalı qarışıqlar və xüsusi sement tərkibli Kopolimer Akrilik dispersiya
Rəngi	Boz
Yapışma müqaviməti	> 1,50 N/mm ² (28 gün)
Təzyiqli suya müqaviməti	4 bar mənfi 7 bar müsbət
Su buxarı keçiriciliyi(H ₂ O)	86-120
Tətbiq olunacaq səthin istiliyi	+5°C +25°C
Xidmət istiliyi	-20°C +80°C
Tamamlanma müddəti	3-5 dəqiqə
İstifadə müddəti(+20°C)	45 dəqiqə
Qarışım sıxlığı	~1,98 kq/litr

Yuxarıdakı qiymətlər +23°C və 50% nəmlik üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur müddəti uzadır.

İstifadə təlimatı

Səthin hazırlanması;
Tətbiq ediləcək səthlərin sağlam, quru, təmiz, tozsuz və daşıyıcı olmasına diqqət edilməlidir. Səth yapışmanı zəiflədəcək bütün yağ, pas, qatı sürtgü yağı və parafin qalıqlarından təmizlənməli və səthdə artıq qırıntılar olmamalıdır. Səthdəki dəmir və taxta qırıntıları çıxarıldıqdan sonra əgər səthdə onlar əmələ gəlmişsə boşluqlar mr.Waterstoper[®] və ya mr.Tamcrete 100 TX[®] ilə doldurulmalı, künc və kənarlar ən azı 4 cm radiusda düzəldilməlidir. Səth tətbiq edilmədən əvvəl su ilə isladılmalı, ancaq gözlənmə yaranmamalıdır. Tətbiq zamanı material nəmliyini itirər və tutqun bir görünüş alarsa, bu səthin yetərinə isladılmadığına, yada

sürətli qurumasına işarədir. Belə olduqda, yalnız ilk qat üçün qarışdırma suyu 10% artırıla bilər. Hər bir qat sürtülmədən öncə altdakı qatın quruması gözlənilir. Qatlar bir-birinə əks istiqamətdə sürtülür.

Hazırlanması

Maye komponent B və tabloda göstərilən miqdardakı su, təmiz bir qaba boşaldılıb, toz komponent (mr.Seal DW®) yavaş-yavaş əlavə edilərək 400-600 dövr/dəq-lik bir mikserlə 3-5 dəqiqə, düyünlər həll olunana qədər qarışdırılır. Təxminən 3-5 dəqiqə dincəlməyə qoyulduqdan sonra təkrar 30 saniyə qarışdırılaraq məhsul istifadəyə hazır hala gətirilir.

Qarışdırma nisbəti

mr.Seal DW®	Komponent A	Komponent B	Qarışdırma suyu
Qarışım miqdarı	25 kq	2 kq	5,00-5,50 kq

Sərfiyyat

1-ci qat:	1,30 kq/m ²
2-ci qat:	1,20 kq/m ²
3-cü qat:	1,20 kq/m ²

Alətlərinin təmizlənməsi

Tətbiq edilmədən sonra istifadə edilən alət və ləvazimatlar isti su və sabunla təmizlənməlidir. mr. Seal DW® sərtləşdikdən sonra ancaq mexanik üsullarla səthdən təmizlənmə bilər.

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə, donmadan qorunaraq saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün saxlanma şəraitində, istehsal tarixindən etibarən 1 il müddətində istifadəyə yararlıdır.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olaraq iş paltarını, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Məhlul dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları qoymaq olmaz. Uşaqların əllərinin

çatmayacağı yerlərdə saxlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Mr.Fix sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir, məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflərdən kənarçıxmalar və/və ya xətalı istifadələrə görə şirkətimiz məsuliyyət daşımır. Xahiş olunur mali alarkən məhsul kitabçası tələb edin və lazımı dəstək üçün şirkətimizin məsul şəxsləri ilə əlaqə saxlayın.

Net: A Komponent : 25 kq ±2%

BKomponent : 2 kq ±2%

