

mr.Poxymortar[®]

**Epoksi ağac saqqızı əsaslı
təmir, ankraj və montaj materialı**
Məhsul kodu: 50.05.000



Məhsul haqqında

mr.Poxymortar[®] Epoksi ağac saqqızı əsaslı iki komponentli ankraj, montaj və təmir materialıdır.

İstifadə sahələri

- ✓ Hər cür dəmir filiz əkimində, ankraj, montaj ünsürlərini yerləşdirilməsində
- ✓ Beton çatlaq təmiri və izolyasiyasında, çatlaq injeksiyasında, çatlağın izolyasiyasında
- ✓ Hər cür beton təmirində
- ✓ Hər cür metal hissələrinin beton və ya polad hissələrə montajında və yapışdırılmasında

Texniki göstəriciləri

mr.Poxymortar Komponent Amr.Poxymortar Komponent B	Epoksi reçinə ağac saqqızı Epoksi sərtləşdirici
Rəngi	Boz
Qarışmış haldakı sıxlıq	1,7 kq/litr
*Təzyiçə müqaviməti (TS EN 196) 1 gün 7 gün	30 N/mm ² 75 N/mm ²
*Öyilmə müqaviməti 1 gün 7 gün	17 N/mm ² 25 N/mm ²
Yapışma müqaviməti Beton üzərinə Polad üzərinə	3 N /mm ² 3,5 N/mm ²
Tətbiq etmə qalınlığı	min. 2 mm. Max. 30 mm
Qarışmış məhsulun istifadə müddəti	40 dəq. (20°C)
İstiliyə davamlılığı	- 15°C +90°C
Tam müqavimət alma müddəti	7 gün

Üstünlükləri

- ✓ İstifadəsi və tətbiqi asandır
- ✓ Mexaniki davamlılığı yüksəkdir
- ✓ Su keçirməyəndir

- ✓ Nəmli səthlərə belə yapışa bilir
- ✓ Betona və polada mükəmməl yapışır
- ✓ Tərkibində solvent yoxdur

İstifadə təlimatı

Səth hazırlığı

Sement əsaslı səthlər (beton, şap, suvaq) hər cür qalınlıqlardan təmizləndirilməlidir. Metal səthlər pasdan və çirkədən tamamilən təmizlənməlidir.

Hazırlanması

mr.Poxymortar, 2 komponent halında uyğun miqdarlarda qarışdırılmışdır. İki tərkibli homogen bir qarışıq əmələ gəlməyə 400-600 d/dəq-lik qarışdırıcı uclu mikser ilə ən azı 3 dəq. qarışdırılmalıdır. Qarışdırma zamanı materialın 15°C+25°C arasında olduğundan əmin olunmalıdır.

Qarışdırma nisbətləri

mr.Poxymortar[®] Tərkib A 3,75 kq Epoksi ağac saqqızı
mr.Poxymortar[®] Tərkib B 1,25 kq Epoksi sərtləşdirici

Tətbiq edilmə

mr.Poxymortar[®], səthlərə mala və ya şpaker ilə tətbiq edilir. Filiz əkimlərində açılan deşiklər hava ilə yaxşıca təmizlənməli, açılacaq deşik əkiləndən 6 mm daha geniş olmalıdır. Material tapança ilə rahat şəkildə tətbiq edilə bilməkdədir.

Sərfiyyat

1mm suvaq qalınlığı üçün təxminən 1,7 kq/m²-dir.

Xüsusi xəbərdarlıqlar

mr.Poxymortar[®], uyğun qarışdırma mikseri ilə qarışdırılmalıdır. Qətiyyənlə əl ilə ya da mala ilə qarışdırılmamalıdır. Epoksi (ağac saqqızı) əsaslı məhsulların işləmə və möhkəmlənmə müddətləri məkan və səth istiliyinə bağlıdır. Tət-

biq etmək üçün ən uyğun istilik +10°C - +20°C-dir. mr.Poxymortar® qarışımına qətiy-



yən su və yeni material əlavə edilməməlidir.



Alətlərinin təmizlənməsi

Tətbiq edilmədən sonra istifadə edilən alət və



ləvazimatlar deterjanlı isti su ilə təmizlənməlidir. mr.Poxymortar® sərtləşdikdən sonra ancaq mexaniki üsullarla səthdən təmizlənmə bilər.

Qablaşdırma

5 kq-lıq (A+B) dəst tənəkə



Saxlanma şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə, donmadan qorunaraq saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün saxlama şəraitində, istehsal tarixindən etibarən 1 il müddətində istifadəyə yararlıdır.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olaraq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Məhlul dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları qoymaq olmaz. Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Mr.Fix sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir, məhsulun harada və necə istifadə edilməsi ilə əlaqəli yazılı təkliflərdən kənarçıxmalar və/və ya xətalı istifadələrə görə şirkətimiz məsuliyyət daşımır. Xahiş olunur mali alarkən məhsul kitabçası tələb edin və lazımı dəstək üçün şirkətimizin məsul şəxsləri ilə əlaqə saxlayın.

Net: 5 kq ±2%

