

mr Seal Anticor[®]

Sement əsaslı anti korroziya astarı Məhsul kodu: 50.20.008



Məhsul haqqında

Mr Seal Anticor sement əsaslı, tək komponentli, polimər qatqılı anti korroziya astarıdır.

İstifadə sahələri

- ✓ Dəmir təchizatın korroziyaya qarşı qorunmasında
- ✓ Təmir işlərindən əvvəl adərans artdırıcı astar kimi istifadə olunur

Üstünlükləri

- ✓ Yalnız su ilə qarışdırılır
- ✓ Asan tətbiq edilir
- ✓ Beton və dəmir təchizata yüksək adərans qazandırır
- ✓ Mexaniki davamiyəti yüksəkdir
- ✓ Dəmir təchizati nəmə qarşı qoruyur

Texniki göstəriciləri

| Materialın Tərkibi | Xüsusi sement, polimər və xüsusi mineral dolğular |
|---------------------------------|---|
| Rəngi | Boz |
| Təzyiq müqaviməti | > 30 N/mm ² |
| Yapışma müqaviməti (7 gün) | |
| Betona | > 1,5 N/mm ² |
| Dəmirə | > 1,0 N/mm ² |
| Tətbiq olunacaq səthin istiliyi | +5°C +30°C |
| İstifadə müddəti | (+20°C) 60 dəq. |
| Tam kürlənmə müddəti (+20°C) | 28 gün |
| Qarışığın sıxlığı | 2,0 kq / litr |

Yuxarıdakı qiymətlər +23°C və 50% nəmlik üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur müddəti uzadır.

İstifadə təlimatı

Səthin hazırlanması

Beton səthlər

Tətbiq sahəsinin möhkəm, quru, təmiz, tozsuz

və daşıyıcı olmasına diqqət edilməlidir. Səth, yapışmanı zəiflədəcək bütün yağ, qatı sürtgü yağı, pas və parafin qalıqlarından təmizlənməli. Səthdə artıq qırıntılar olmamalı və səth nəmə doymuş olmalıdır. Tətbiq sahəsi suya doymalı, lakin səthə artıq su qalmamalıdır.

Metal Səthlər

Metal səthlər pasdan və çirkədən təmizlənməlidir.

Hazırlanması

İstifadə olunacaq su təmiz bir qaba doldurulur və həmin qaba mr.Seal Anticor[®] yavaş-yavaş əlavə edilərək 400-600 dövr/dəq^{lik} bir mikserlə 3-5 dəqiqə, topaqlar həll olunana qədər qarışdırılır. Təxminən 3-5 dəqiqə dincəlməyə qoyulduqdan sonra təkrar 30 saniyə qarışdırılaraq məhsul istifadəyə hazır hala gətirilir.

Qarışdırma nisbəti

1 kq toz üçün ~ 0,30 l su
20 kq toz üçün ~ 6,00 l su

Sərfiyat

1 mm qalınlıq üçün 1,50 kq/m² toz məhsul

Alətlərin təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir. mr.Seal Anticor[®] bərkidildən sonra ancaq mexaniki şəkildə səthdən təmizlənmə bilər.

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün saxlanma şəraitində, istehsal tarixindən etibarən 1 il müddətində istifadəyə yararlıdır.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olaraq iş paltarları, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Məhlul dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları qoymaq olmaz. Uşaqların əllərinin çətməyəcəyi yerlərdə saxlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Mr.Fix sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir, məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflərdən kənarçıxmalar və/və ya xətalı istifadələrə görə şirkətimiz məsuliyyət daşımır. Xahiş olunur malı alarkən məhsul kitabçası tələb edin və lazımı dəstək üçün şirkətimizin məsul şəxsləri ilə əlaqə saxlayın.

Net: 20 kq ±2%