



mr.Sivafix®

Sement əsaslı hazır suvaq Məhsul kodu: 50.50.001



Məhsul haqqında

mr.Sivafix® sement əsaslı hazır suvaq

İstifadə sahəsi

- ✓ Daxili və xarici məkanlarda hər növ beton, kərpic və b. səthlərin suvanmasında və təmirində
- ✓ Divar və tavanların suvanmasında
- ✓ Mövcud suvaqların təmirində
- ✓ Kobud suvaq vurulmuş səthlərin düzəldilməsində
- ✓ Təbii daş, kərpic və divar dərzlərinin təmirində

Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi	Xüsusi sement və mineral dolğular
Rəngi	Boz
Tətbiq qalınlığı	Maks. 10mm
Tətbiq ediləcək səthin istiliyi	+5°C +30°C
İstifadə müddəti	30 dəq.
Tam müqavimət müddəti	7 gün

Yuxarıdakı qiymətlər +23°C və 50% nəmlik üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur müddəti uzadır.

Üstünlükləri

- ✓ Asan hazırlanır və asan tətbiq olunur
- ✓ Şaquli tətbiq zamanı sürüşmə baş vermir
- ✓ İstifadə müddəti uzundur
- ✓ Yüksək yapışma xüsusiyyətinə sahibdir

İstifadə təlimatı

Səthin hazırlanması;

Tətbiq sahəsinin sağlam, quru, təmiz, tozsuz və daşıyıcı olmasına diqqət edilməlidir. Səth, yapışmanı zəiflədəcək bütün yağ, qatı sürtgü yağı, pas və parafin qalıqlarından təmizlənmə-

lidir. Səthdə artıq qırıntılar olmamalı və səth nəmə doymuş olmalıdır. Donmuş, əriyən və ya 24 saat ərzində donmaq təhlükəsi olan sahələrdə tətbiq olunmamalıdır. Tətbiq olunacaq səthin istiliyi +25°C-dən çoxdursa səth nəmləndirilməlidir.

Hazırlanması

İstifadə olunacaq su təmiz bir qaba doldurulur və həmin qaba mr.Sivafix® yavaş- yavaş əlavə edilərək 400- 600 dövr/dəq-lik bir mikserlə 3-5 dəqiqə, topaqlar həll olunana qədər qarışdırılır. Təxminən 3-5 dəqiqə dincəlməyə qoyulduqdan sonra təkrar 30 saniyə qarışdırılaraq məhsul istifadəyə hazır hala gətirilir.

Qarışdırma nisbəti

1 kq toz üçün	~ 0,22
50 kq toz üçün	~ 11,00

Sərfiyyat

1 mm qalınlıq üçün 1,40 kq/m² toz məhsul

Alətlərin təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir. mr.Sivafix® bərkidildikdən sonra ancaq mexaniki şəkildə səthdən təmizlənmə bilər.

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün saxlama şəraitində, istehsal tarixindən etibarən 1 il müddətində istifadəyə yararlıdır.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olaraq iş paltarları, qoruyucu əlcək, eynək

və maskadan istifadə edilməlidir. Məhlul dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları qoymaq olmaz. Uşaqların əllərinin çətməyəcəyi yerlərdə saxlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Mr.Fix sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir, məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflərdən kənarçıxmalara xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrə görə şirkətimiz məsuliyyət daşımır. Xahiş olunur malı alarkən məhsul kitabçası tələb edin və lazımı dəstək üçün şirkətimizin məsul şəxsləri ilə əlaqə saxlayın.

Net: 50 kq ±2%