

## mr.Tamir<sup>®</sup>

### Sement əsaslı səth hamarlaşdırma və təmir qarışığı

Məhsul kodu: 50.25.003



#### Məhsul haqqında

**mr.Tamir<sup>®</sup>** sement əsaslı, polimer qatqılı, yüksək stabilliyə sahib səth hamarlaşdırma və təmir materialıdır.

#### İstifadə sahələri

- ✓ Bütöv beton səthlərin suvanmasında və təmirində
- ✓ Divar və tavanların suvanmasında
- ✓ Mövcud suvaqların təmirində
- ✓ Kafel və keramika örtüklərindən öncə hamar olmayan səthlərin düzəldilməsində
- ✓ İzolyasiya işlərində hamar olmayan səthlərin düzəldilməsində
- ✓ Çatlamış, oyulmuş, qopmuş beton və suvaq səthlərin təmirində və düzəldilməsində istifadə olunur

#### Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi	Xüsusi sement, mineral dolğular və polimer dispersiyon tərkibli
Rəngi	Boz
*Təzyiqli müqaviməti (28 gün) (TS EN 196)	>15 N/mm <sup>2</sup>
*Öyülmə müqaviməti (28 gün) (TS EN 196)	>3,0 N/mm <sup>2</sup>
Yapışma müqaviməti (Betona) (28 gün)	>1,0 N/mm <sup>2</sup>
Betona yapışma davamlılığı(EN 1542)	1,00 N/mm <sup>2</sup>
Tətbiq qalınlığı	Min. 1 mm Max. 5 mm
Tətbiq olunacaq zəmin istiliyi	+5°C +30°C
İstifadə müddəti	30 dəq.
Tamamlanma müddəti	3-5 dəqiqə

Yuxarıdakı göstəricilər +23°C və 50% nəmlik üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısalır, aşağı temperatur müddəti uzadır.

#### Üstünlükləri

- ✓ Asan hazırlanır və tətbiq olunur
- ✓ Yüksək stabilliyə malikdir
- ✓ Düzgün səth əldə etməyi asanlaşdırır
- ✓ Tərkibində lif olduğu üçün geniş səthlərdə çat vermədən və asan tətbiq olunur
- ✓ Donma və ərimə şəraitinə dözümlüdür
- ✓ Suvaq və betona yüksək adərs yaradır

#### İstifadə Təlimatı

Səthin hazırlanması;  
Tətbiq sahəsinin sağlam, quru, təmiz, tozsuz və daşıyıcı olmasına diqqət edilməlidir. Səth, yapışmanı zəiflədəcək bütün yağ və qatı sürtgü yağı və parafin qalıqlarından təmizlənməlidir. Səthdə artıq qırıntılar olmamalı və səth nəmə doymuş olmalıdır. Donmuş, əriyən və ya 24 saat ərzində donmaq təhlükəsi olan sahələrdə tətbiq olunmamalıdır. Tətbiq olunacaq səthin istiliyi +25°C-dən çoxdursa, səth nəmləndirilməlidir.

#### Hazırlanması

İstifadə olunacaq su təmiz bir qaba doldurulur və həmin qaba mr.Tamir<sup>®</sup> yavaş-yavaş əlavə edilərək 400- 600 dövr/dəq-lik bir mikserlə 3-5 dəqiqə, topaqlar həll olunana qədər qarışdırılır. Təxminən 3-5 dəqiqə dincəlməyə qoyulduqdan sonra təkrar 30 saniyə qarışdıraraq məhsul istifadəyə hazır hala gətirilir.

#### Qarışdırma nisbəti

1 kq toz üçün	0,22 litr su
25 kq toz üçün	5,50 litr su

#### Sərfiyyat

1 mm qalınlıq üçün 1,40 kq/m<sup>2</sup> toz məhsul

#### Alətlərin təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən alət və ləvazi-

matlar su ilə təmizlənməlidir. mr.Tamir® bər-  
kidikdən sonra ancaq mexaniki şəkildə səth-  
dən təmizləyə bilər.

### **Saxlama şərtləri**

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada),  
sərin və quru şəraitdə saxlanmalıdır.

### **Saxlama müddəti**

Düzgün saxlama şəraitində, istehsal tarixindən  
etibarən 1 il müddətində istifadəyə yararlıdır.

### **Təhlükəsizlik tədbirləri**

Tətbiq əsnasında, təhlükəsizlik qaydalarına  
uyğun olaraq iş paltarları, qoruyucu ölcək, eynək  
və maskadan istifadə edilməlidir. Məhlul dəri-  
yə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə  
isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulma-  
sı halında təcili olaraq həkimə müraciət olun-  
malıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida  
məhsulları qoymaq olmaz. Uşaqların əllərinin  
çatmayacağı yerlərdə saxlanmalıdır. Daha geniş  
məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Forma-  
sına baxılmalıdır.

### **Cavabdehlik**

Mr.Fix sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavab-  
dehdir, məhsulun harada və necə istifadə edi-  
ləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflərdən kənarçıx-  
malara xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrə  
görə şirkətimiz məsuliyyət daşımır. Xahiş olun-  
ur malı alarkən məhsul kitabçası tələb edin  
və lazımı dəstək üçün şirkətimizin məsul şəxs-  
ləri ilə əlaqə saxlayın.

**Net: 25 kq ±2%**

