



mr.Fix®

Sement əsaslı kafel və keramika yapışdırıcısı

Məhsul kodu: 10.25.001



Məhsul haqqında:

mr.Fix®, Sement əsaslı, kafel və keramika yapışdırıcısı.

TS 11140 EN 12004 - C1T sinifinə uyğundur.
C1 = Normal sərtləşən sement əsaslı yapışdırıcı,
T = Sürüşmə xüsusiyyəti azaldılmış.

İstifadə sahələri

- ✓ Kiçik və orta ölçülü ($\leq 33 \times 33$ cm) kafel və keramikaların yapışdırılmasında
- ✓ Daxili məkanlarda, şaquli və üfqi tətbiqlərdə
- ✓ Hamam, mətbəx və dəhliz kimi yerlərə kafel, keramika və mərmərlərin yapışdırılmasında istifadə olunur.
- ✓ Xarici məkanlarda mr Seal Superflex®B Komponenti ilə qarışdırılaraq istifadə olunması tövsiyə edilir.

Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi	Mineral dolgular, sintetik qatqlar, toz polimer və xüsusi sement
Rəngi	Boz rəngli toz
Yapışma müqaviməti	$> 0,50$ N/mm ² (28 gün)
Açık Bekletmə müddəti	15 dəq
İstifadə müddəti	2 saat
Tamamlama müddəti	3-5 dəq
Tətbiq ediləcək zəminin istiliyi	+5°C +25°C
Xidmət istiliyi	-20°C +80°C
Derz dolğu müddəti	24 saat
İstifadəyə açma müddəti	24 saat

Yuxarıdakı qiymətlər +23°C və 50% nəmlik üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti

qısaldır, aşağı temperatur müddəti uzadır.

Üstünlükləri

- ✓ Asan hazırlanır və asan tətbiq olunur
- ✓ Vertikal tətbiq zamanı sürüşmə baş vermir
- ✓ İşlənəbilmə müddəti uzundur

İstifadə təlimatı

Səthin hazırlanması;
Tətbiq sahəsinin möhkəm, quru, təmiz, tozsuz və daşıyıcı olmasına diqqət edilməlidir. Səth, yapışmanı zəiflədəcək bütün yağ, qatı sürtgü yağı, pas və parafin qalıqlarından təmizlənməlidir. Səthdə artıq qırıntılar olmamalı və səth nəmə doymuş olmalıdır. Donmuş, ərriyən və ya 24 saat ərzində donmaq təhlükəsi olan sahələrdə tətbiq olunmamalıdır. 5-20 mm dərinliyində olan boşluqlar iki gün əvvəlcədən mr.Təmir® ilə təmir edilməlidir. Tətbiq olunacaq səthin istiliyi +25°C-dən çoxdursa səth nəmləndirilməlidir. Əmici səthlər tətbiq öncəsi 2 qat mr.Astar® ilə astarlanmalıdır.

Qarışdırma

İstifadə olunacaq su təmiz bir qaba doldurulur və həmin qaba mr.Fix® yavaş- yavaş əlavə edilərək 400- 600 dövr/dəq-lik bir mikserlə 3-5 dəqiqə, topaqlar həll olunana qədər qarışdırılır. Təxminən 3-5 dəqiqə dincəlməyə qoyulduqdan sonra təkrar 30 saniyə qarışdırılaraq məhsul istifadəyə hazır hala gətirilir.

Qarışdırma nisbəti

1 kq toz üçün	~ 0,28 litr su
25 kq toz üçün	~ 7,00 litr su

Sərfiyyat

Darağ ölçüləri və keramika ölçülərinə görə sərfiyyat miqdarları:

Keramika	Daraq	İstifadə miqdarı
10x10 sm	6x6x6mm	Tək tərəfli yapışdırma ~4 kq/m ²
10x10 sm ilə 20x20 sm	8x8x8 mm	Tək tərəfli yapışdırma ~5 kq/m ² Cüt tərəfli yapışdırma ~6 kq/m ²
20x20 sm ilə 30x40 sm	10x10x10 mm	Cüt tərəfli yapışdırma ~6,5-7kq/m ²

məsul şəxsləri ilə əlaqə saxlayın.

Net: 25 kq ±2%

Alətlərin təmizlənməsi

İstifadə edilən alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir. Mr.Fix® bərkidikdən sonra ancaq mexaniki şəkildə səthdən təmizləyə bilərsiniz.

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün saxlama şəraitində, istehsal tarixindən etibarən 1 il müddətində istifadəyə yararlıdır.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, iş və iş sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Kürlənməmiş materialın təxrib edici təsirlərindən ötürü, tərkiblər dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə ambarlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Mr.Fix sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir, məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflər və/və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır. Xahiş olunur malı alarkən məhsul kitabçası tələb edin və lazımı dəstək üçün şirkətimizin

