

mr.Gold[®]

Yüksək performanslı kafel və keramika yapışdırıcısı

Məhsul kodu: 10.25.003



Məhsul haqqında

mr.Gold[®] sement əsəli, kafel, keramika, mər-mər və qranit, dekorativ kərpic yapışdırılmasında istifadə olunan, yüksək performanslı, sement əsəli yapışdırıcıdır.

TS 11140 EN 12004 - C1T sinfinə uyğundur. C1=Normal sərtləşən sement əsəli yapışdırıcı T = Sürüşmə xüsusiyyəti azaldılmış

İstifadə sahəsi

- ✓ Daxili və xarici məkanların divar və döşəmələrində (yerlərdə) istifadə olunur
- ✓ Dekorativ kərpic, təbii qranit, qranit keranit, böyük ölçülü keramika, şüşə mozaika, traverten və örtük materiallarının yapışdırılmasında
- ✓ Böyük ölçülü örtüklərin yapışdırılmasında;
- ✓ Su hovuzlarında
- ✓ Teras və balkonlarda
- ✓ Çoxlu sayda insan və yük gediş-gəlişinin olduğu yerlərdə
- ✓ Binlərin üzlük döşəmələrinin yapışdırılmasında
- ✓ Xarici məkanlarda mr Seal Superflex[®]B Komponenti ilə qarışdırılaraq istifadə olunması tövsiyə edilir

Üstünlükləri

- ✓ Asan hazırlanır və asan tətbiq olunur
- ✓ Şaquli tətbiq zamanı sürüşmə baş vermir
- ✓ İstifadə müddəti uzundur
- ✓ Yüksək yapışma xüsusiyyətinə sahibdir

Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi	Mineral dolğular, sintetik qatqlar, toz polimer və xüsusi sement
Rəngi	Boz rəngli toz
Yapışma müqaviməti	> 0,50 N/mm ² (28 gün)

Açıq gözləmə müddəti	20 dəq
İstifadə müddəti	2 saat
Tamamlama müddəti	3-5 dəq
Tətbiq ediləcək səthin istiliyi	+5°C +25°C
Xidmət istiliyi	-20°C +80°C
Dərz dolğu müddəti	24 saat
İstifadəyə açma müddəti	24 saat
Qarışığın sıxlığı	~1,57 kq/lt

Yuxarıdakı qiymətlər +23°C və 50% nəmlik üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur müddəti uzadır.

İstifadə təlimatı

Səthin hazırlanması;

Tətbiq sahəsinin möhkəm, quru, təmiz, tozsuz və daşyıcı olmasına diqqət edilməlidir. Səth yapışmanı zəiflədəcək bütün yağ, qatı sürtgü yağı və parafin qalıqlarından təmizlənməlidir. Səthdə artıq qırıntılar olmamalı və səth nəmə doymuş olmalıdır. Donmuş, əriyən və ya 24 saat ərzində donmaq təhlükəsi olan sahələrdə tətbiq olunmamalıdır. 5-20 mm dərinliyində olan boşluqlar iki gün əvvəlcədən mr.Tamir[®] ilə təmir edilməlidir. Tətbiq olunacaq səthin istiliyi +25°C-dən çoxdursa səth nəmləndirilməlidir. Əmici səthlər tətbiq öncəsi 2 qat mr.Astar[®] ilə astarlanmalıdır.

Hazırlanması

İstifadə olunacaq su təmiz bir qaba doldurulur və həmin qaba mr.Gold[®] yavaş-yavaş əlavə edilərək 400- 600 dövr/dəq-lik bir mikserlə 3-5 dəqiqə, topaqlar həll olunana qədər qarışdırılır. Təxminən 3-5 dəqiqə dincəlməyə qoyulduqdan sonra təkrar 30 saniyə qarışdırılaraq məhsul istifadəyə hazır hala gətirilir.

Qarışdırma nisbəti

1 kq toz üçün	~ 0,28 litr su
25 kq toz üçün	~ 7,00 litr su

Sərfiyyat

Daraq ölçüləri və keramika ölçülərinə görə sərfiyyat miqdarları:

Keramika	Daraq	İstifadə miqdarı
10x10 sm	6x6x6mm	Tək tərəfli yapışdırma ~4 kq/m ²
10x10 sm ilə 20x20 sm	8x8x8 mm	Tək tərəfli yapışdırma ~5 kq/m ² Cüt tərəfli yapışdırma ~6 kq/m ²
20x20 sm ilə 30x40 sm	10x10x10 mm	Cüt tərəfli yapışdırma ~6,5- 7 kq/m ²

Alətlərin təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir. Mr.Gold® bərkiydikdən sonra ancaq mexaniki şəkildə səthdən təmizlənmə bilər.

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün saxlama şəraitində, istehsal tarixindən etibarən 1 il müddətində istifadəyə yararlıdır.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olaraq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Tərkiblər dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları qoymaq olmaz. Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Mr.Fix sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir, məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflərdən kənar çıxışlar olduqda və/və ya xətalı istifadələrə görə şirkətimiz məsuliyyət daşımır. Xahiş olunur mali alarkən məhsul kitabçası tələb edin və lazımı dəstək üçün şirkətimizin məsul şəxsləri ilə əlaqə saxlayın.

Net: 25 kq ±2%

