

IZOMAX® Band F

Keçə Örtüklü Elastik TPE Hidroizolyasiya Bantı

Məhsul haqqında

IZOMAX® Band F – iki polipropilen toxunmamış keçə arasına termoplastik elastomer (TPE) örtülmüş üç qatlı hidroizolyasiya bantıdır. Eninə yüksək uzanma qabiliyyətinə malikdir, uzununa isə ölçü baxımından sabitdir; bu quruluş bantın derz hərəkətini qarşılamağını və zolaq boyunca dartılmadan yerləşdirilməsini təmin edir.

İstifadə sahələri

- Daxili məkanlarda təzyiqsiz suya orta və yüksək səviyyədə (DIN 18534-ə görə W2-I və W3-I) məruz qalan sulu məkanlarda (mənzil vannası otaqları, ictimai duş sahələri)
- Kimyəvi təsirə də məruz qalan sənaye mətbəxlərində
- Üzgüçülük hovuzlarında və daimi su təzyiqinə məruz qalan səthlərdə
- Divar–döşəmə birləşmə yerlərində və daxili/xarici künc detallarında
- Keramika və təbii daş örtük altındakı hərəkətli derzlərdə
- Beton, şap, sement əsaslı suvaq, gips əsaslı lövhə və qazbeton səthlərdə

Üstünlükləri

- Eninə 300% uzanma ilə derz hərəkətini qarşılayır
- Uzununa sabitdir; tətbiqdə dartılmadan yerləşdirilir
- Hər iki üzə keçə örtüklü quruluşu ilə yüksək yapışma təmin edir
- 0,66 mm nazik quruluşu ilə örtük səviyyəsini qaldırmır
- Daxili və xarici məkanda, hovuz daxil olmaqla daimi su təzyiqi altında istifadə oluna bilər
- Səyrəldilmiş turşulara, qələvilərə, duzlu suya və xlorə davamlıdır

Texniki xüsusiyyətlər

Ümumi məlumatlar	
Material tərkibi	PP toxunmamış keçə / termoplastik elastomer (TPE) örtük / PP toxunmamış keçə
Görünüş	Boz rəngli, hər iki üzə keçə örtüklü bant
Ümumi en	120 mm (± 3 mm)
Ümumi qalınlıq	0,66 mm (± 0,1 mm)
Vahid çəki	364 g/m ² (± 50 g/m ²)
Performans məlumatları	
Su təzyiqinə davamlılıq (EN 1928, Metod B)	≥ 1,5 bar
Partlama təzyiqi	2,0 bar
Su buxarı diffuziya müqaviməti, sd (EN 1931)	16 m
Qopma yükü – uzununa (EN ISO 527-3)	120 N/15 mm
Qopma yükü – eninə (EN ISO 527-3)	25 N/15 mm
Qopmada uzanma – uzununa / eninə (EN ISO 527-3)	70% / 300%
Temperatur davamlılığı	-30 °C / +90 °C

Kimyəvi davamlılıq	Səyrəldilmiş turşulara, qələvilərə, duzlu suya və xlorə davamlıdır
Tətbiq məlumatları	
Yapışdırıcı sinfi	Ən azı EN 12004-1 C2 sinifli keramika yapışdırıcısı
Üst-üstə düşmə payı (bant birləşmələri və künc elementləri)	Min. 50 mm
Üst-üstə düşən zolaq	Uyğun maye hidroizolyasiya materialı ilə birləşdirilir
Təhlükəsizlik məlumatları	
Təhlükəli maddələr	TMF-ə baxın

Göstərilən texniki dəyərlər +23 °C mühit temperaturu və 50% nisbi rütubət şəraitində əldə edilmişdir.

Tətbiq qaydası

Səthin hazırlanması

Tətbiq olunacaq səth möhkəm, daşıyıcı, quru, təmiz və tozsuz olmalıdır. Yapışmanı əngəlləyə biləcək yağ, pas, sürtkü yağı, parafin və kür materialı qalıqları təmizlənməlidir. Səthdəki boşluqlar uyğun təmir materialı ilə düzəldilməli, əmici səthlər uyğun astar ilə astarlanmalıdır.

Bantın tətbiqi

Bant, tətbiq olunacaq divar və ya derz boyuna uyğun əvvəlcədən kəsilir; kəsim zamanı künc elementi ilə ən azı 50 mm üst-üstə düşmə payı buraxılmalıdır. Keramika yapışdırıcısı divar-döşəmə birləşməsinə bərabər qalınlıqda tətbiq olunur, bant yapışdırıcı təzə ikən yerləşdirilir və şpatel ilə basdırılaraq mövqeləndirilir. Bantın altında qalan artıq yapışdırıcı kənarlara doğru sıyrılaraq götürülür. Bant uzununa dartılmadan, gərgin olmayacaq şəkildə sərbəst yerləşdirilməlidir. Künc elementi ilə bantın üst-üstə düşən zolağı, etibarlı birləşmə üçün uyğun maye hidroizolyasiya materialı istifadə edilərək birləşdirilir.

Səth hidroizolyasiyası

Bütün detal elementləri və bantlar yerləşdirildikdən sonra səth hidroizolyasiyasına keçilir. Bantın keçə səthi, səth hidroizolyasiya materialı və ya keramika yapışdırıcısı üçün tamamilə batırılmalıdır.

Diqqət edilməli məqamlar

- Bant uzununa dartılaraq tətbiq edilməməlidir; dartılmış vəziyyətdə yerləşdirilən bant derz hərəkətini qarşılaya bilməz.
- Donmuş, əriməkdə olan və ya 24 saat ərzində donma riski olan səthlərdə tətbiq edilməməlidir.
- Birbaşa günəş şüaları, güclü külək və ya yağıntılı hava şəraitində tətbiq edilməməlidir.
- Mineral yağ, benzin və toluol kimi aromatik birləşmələrlə təmas ehtimalı olan yerlərdə istifadə edilməməlidir.
- Texniki səbəblərdən materialın rəngində və çapında partiyalar arasında cüzi fərqlər ola bilər; bu, texniki xüsusiyyətlərə təsir etmir.

Saxlama şəraiti və saxlama müddəti

Orijinal qablaşdırmasında, sərin və quru mühitdə, birbaşa günəş şüalarından qorunaraq, rulonlar şaquli vəziyyətdə və üzərinə yük qoyulmadan saxlanılmalıdır. Düzgün şəraitdə saxlandıqda istehsal tarixindən etibarən 24 ay saxlama müddətinə malikdir.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq zamanı əmək və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş geyimi və qoruyucu əlcək istifadə edilməlidir. Məhsul toksik deyil; lakin kəsmə əməliyyatları zamanı əl və göz təhlükəsizliyinə diqqət yetirilməlidir. Uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlanılmalıdır. Daha ətraflı məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə cavabdehdir. Məhsulun yazılı texniki tövsiyələr çərçivəsindən kənar hər hansı şəkildə istifadəsi, səhv tətbiqi və ya uyğun olmayan şəraitdə istifadəsi də daxil olmaqla, tamamilə istifadəçinin cavabdehliyindədir. Daha ətraflı texniki məlumat üçün məhsul kataloquna müraciət edə və ya nümayəndələrimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Qablaşdırma

120 mm × 50 m rulon

KARTAŞ KİMYA MMC

Sumqayıt Sənaye Parkı

Kimyaçılar küçəsi 1, AZ 5002

Sumqayıt, Azərbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 310 88 55, Mob: +994 10 347 00 10