

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

FLOMAX® SH 500

О продукте

FLOMAX® SH 500 - высокопрочный, стойкий к большим механическим нагрузкам отвердитель на цементной основе с кварцевым наполнителем, наносимый в сухом виде на свежеслитый бетонный пол.

Код продукта: 204.50006

Области применения

- На свежеслитых бетонных полах торговых и промышленных зданий
- В подземных и наземных гаражах и автостоянках
- В механических мастерских
- В авторемонтных и сервисных центрах
- На производственных участках и складах
- На разгрузочно-погрузочных платформах
- В местах движения транспортных средств с резиновыми колесами

Преимущества

- Легко наносится на свежеслитый бетонный пол
- Благодаря содержащемуся в нем полимеру, затвердевает, всасывая влагу бетона, и обеспечивает высокую механическую прочность, соединяясь с бетоном
- Стоек к минеральным маслам, прост в очистке и уходе
- Доступны различные варианты цвета
- В 2 раза прочнее обычных бетонных поверхностей
- Стоек к погодным условиям, циклам замораживания/оттаивания и шелушению под воздействием солей. Поэтому идеально подходит для тротуаров, дорог и автостоянок
- Благодаря специальной гранулометрии наполнителя на поверхностях с очень мелкими гранулами наполнителя одного калибра нет видимых трещин

Технические характеристики

Состав продукта	Полимер, минеральные наполнители и специальный цемент
Цвет	Натуральный (цвет бетона), серый, красный, зеленый, синий
Сопротивление давлению, 28 дней	60 Н/мм ²
Сопротивление изгибу, 28 дней	10 Н/мм ²
Стойкость к истиранию по Беме	A6 (макс. 6 см ³ /50 см ²)
Ударостойкость EN 1504-2	Класс 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

FLOMAX® SH 500

Плотность материала	1.97 кг/л
---------------------	-----------

Вышеуказанные показатели приведены для температуры +23°C и относительной влажности 50%. Высокая температура сокращает продолжительность процесса, а низкая - увеличивает.

Инструкция по применению

FLOMAX® SH 500 наносят в виде порошка на схваченную и выровненную поверхность свежееуложенного бетона, затирают и шлифуют. Перед засыпкой материала скопившийся на поверхности цементный замес разравнивают при помощи диска шлифовальной машины, после чего наносят материал. В первый слой следует отвести 2/3 насыпаемого материала. В случае скопления материала в одном месте его равномерно распределяют по поверхности. Ожидается, что материал поглотит воду из бетона и приобретет водянистый оттенок. На этом этапе материал уплотняют при помощи шлифовальной планки. Затем на поверхности при помощи шлифовальной планки уплотняют остаток материала (1/3 часть). Его продолжают затирать шлифовальными дисками до получения гладкой поверхности. Для достижения наилучших эксплуатационных качеств поверхности отвердитель следует наносить сразу после приобретения поверхностью желаемого внешнего вида. По вопросам применения отвердителя можно обратиться к торговым представителям или техническим консультантам нашей компании.

Расход

Расход материала составляет от 4 до 7 кг/м² в зависимости от толщины бетона и желаемой прочности поверхности. На окрашенных поверхностях рекомендуется использовать не менее 7 кг отвердителя на м².

Очистка инструментов

После нанесения использованные инструменты и принадлежности следует немедленно промыть водой. После затвердевания продукт можно удалить с поверхности только механическим способом.

Условия хранения

Хранить в оригинальной невскрытой упаковке в сухом и прохладном месте.

Срок хранения

12 месяцев от даты изготовления при надлежащих условиях хранения.

Меры предосторожности

В процессе применения следует носить рабочую одежду, защитные перчатки, очки и маску в соответствии с условиями работы и требованиями безопасности. В связи с раздражающим

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

FLOMAX® SH 500

воздействием неотвержденного материала следует избегать контакта с кожей и глазами; в случае попадания следует немедленно промыть область контакта большим количеством воды с мылом, а в случае проглатывания немедленно обратиться к врачу. Нельзя принимать пищу в местах использования материала. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности.

Ответственность

Компания несет ответственность только за качество продукта. Компания не несет ответственности за любое использование продукта не в соответствии с письменными предписаниями и/или ненадлежащее использование. Для получения дополнительной информации запросите руководство по продукту или свяжитесь с ответственными представителями компании.

Вес нетто: 25 кг



ООО «KARTAS ЛТД»

Город Баку, Бинагадинский район, поселок Бинагады, 7

www.mrfix.az

Тел.: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10