

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

FLOMAX® SH 550 K

Məhsul haqqında

FLOMAX® SH 550 K- sement əsaslı, yüksək müqavimətə malik, ağır mexaniki yüklərə davamlı, yeni tökülmüş döşəmə beton səthlərinə toz halında səpilərək tətbiq olunan, korund agregatlı sərtləşdirici materialdır.

Məhsul kodu: 204.50013

İstifadə sahələri

- Sənaye və ticarət binalarının yeni döşəmə betonlarında;
- Yer altı və yer üstü qarajlar və avtodayanacaqlarda
- Mexaniki atelyelərdə;
- Avto təmir və servis mərkəzlərində;
- İstehsal sahələri və anbarlarda;
- Yükləmə və boşaltma platformalarında;
- Kauçuk təkərli maşın hərəkətlərinin olduğu yerlərdə;
- Təyyarə və helikopter anqarlarında;
- Sənayə müəssisələrinin açıq beton sahə və yollarında.

Üstünlükləri

- Yeni tökülmüş döşəmə betonunun üzərinə asanlıqla tətbiq edilir.
- İçindəki polimer sayəsində tətbiq edildiyi betonun suyundan istifadə edərək sərtləşir, beton ilə bütünləşərək yüksək mexaniki davamlılığı təmin edir.
- Mineral yağlara davamlıdır, rahat təmizlənmə və xidmət imkanı təmin edir,
- Fərqli rəng seçənləri mövcutdur,
- Normal beton səthlərə görə 2 qat daha çox aşınma müqavimətinə malikdir.
- Hava şərtlərinə, donma, həll olma və duzlardan pulcuqlanmaya qarşı çox davamlıdır. Bu səbəblə səkilər, yollar və avtodayanacaqlar üçün idealdır.
- Xüsusi aqreqat qranulometrası sayəsində, tək boy çox incə aqreqat tərkibli səthlərdə görülən çatlamalar olmaz.

Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi	Polimer, xüsusi sement, korund və mineral dolğular
Rəngi	Boz, qırmızı, yaşıl
Təzyiqə müqaviməti 28 gün	70 N/mm ²
Əyilmə müqaviməti 28 gün	10 N/mm ²
Aşınmaya davamlılığı BOHME	A6 (maks. 6c m ³ /50 cm ²)
Zərbə davamlılığı EN 1504-2	Class 1

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

FLOMAX® SH 550 K

Materialın sıxlığı	1.97 kg/lt
--------------------	------------

Yuxarıdakı göstəricilər +23°C-də və 50% nisbi rütubət üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur müddəti uzadır.

İstifadə təlimatı

FLOMAX® SH 550 K sıxışdırılmış və masterlanmış təzə beton səthinə toz şəklində səpilir, səthə yedizdirilərək hamarlanır və cilalanaraq tətbiq edilir. Material tökülmədən əvvəl cila aparatına düz sini taxılaraq səthdə toplanmış sement şərbəti yayılır və material səpilir. Birinci qatda töküləcək materialın 2/3 səpilir. Material bir yerdə toplandığı halda, toplanan hissə səthə bərabarca yayılır. Materialın betonun suyunu çəkməsi və rənginin sulu bir görünüş alması gözlənilir. Bu mərhələyə gəldikdə cila sinisi ilə material sıxışdırılır. Sonra isə materialın qalan qismi (1/3) səthə cila sinisi ilə sıxışdırılır. Düzgün bir səth əldə etmək üçün cila bıçaqları ilə davam edilir. İstənilən səth görünüşü əldə edildikdən dərhal sonra maksimum səth performansı əldə edə bilmək üçün kür materialı tətbiq edilməlidir. Kür materialı tətbiqi ilə əlaqəli şirkətimizin satış təmsilçiləri və ya texniki məsləhətçilərinə müraciət edə bilərsiniz

Sərfiyyat

Material betonun qalınlığına və istənilən səth müqavimətinə görə 4-7 kq/m² arasında istifadə edilir. Rəngli səth sərtləşdiricilərində 7 kq/m²-dan aşağı istifadə edilməməsi məsləhətdir.

Alətlərin təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən alət və ləvazimatlar dərhal su ilə təmizlənməlidir. Məhsul bərkidildən sonra ancaq mexaniki şəkildə səthdən təmizləyə bilər.

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün anbarlama şərtlərində, istehsal tarixindən etibarən 12 aydır.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Kürlənməmiş materialın qıcıqlandırıcı təsirlərinə görə, tərkiblər dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

FLOMAX® SH 550 K

məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə anbarlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir. Məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflər xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır. Daha ətraflı məlumat üçün məhsul kitabçası istəməyiniz və ya şirkətimizin cavabdehləri ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

Net: 25 kq



KARTAS LTD MMC

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi 7

www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10