



SUPERMIX®

Polimer Əsaslı Adgeziya və Sukeçirməzlik Əlavəsi

Məhsul Haqqında

SUPERMIX®, sement əsaslı məhlul, suvaq və şaplarda adgeziyanı artırmaq, sukeçirməzliyi yaxşılaşdırmaq və işlənmə qabiliyyətini artırmaq məqsədilə qarışıq suyuna əlavə edilərək istifadə olunan, modifikasiya olunmuş kopolimer dispersiya əsaslı əlavədir.

Tətbiq Sahələri

- Sement əsaslı bütün növ suvaq məhlullarında
- Beton və suvaq təmiri üçün hazırlanan sement əsaslı təmir və bərpa məhlullarında
- Sement əsaslı bütün növ şaplarda
- Hamar və parlaq beton səthlərdə, həmçinin qazobeton səthlərdə suvaq və keramika tətbiqindən əvvəl çəkilən çiləmə məhlulunda
- Təbii daş, kərpic, fibrobeton və oxşar plitələrin döşənməsi üçün hazırlanan məhlullarda

Üstünlükləri

- Yüksək adgeziya təmin edir
- Məhlulların elastikliyi artırır
- Sukeçirməzliyi yaxşılaşdırır
- Çatlama riskini azaldır
- Kimyəvi və mexaniki müqaviməti artırır
- İşlənmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır
- Tozlanmanı və səth qopmalarını azaldır

Texniki Göstəricilər

Ümumi Məlumatlar	
Material quruluşu	Modifikasiya olunmuş kopolimer dispersiya
Görünüş	Ağ maye
Sıxlıq	~1,1 kq/L
pH	8,0 – 8,5
Bərk maddə miqdarı	40% (çəkiyə görə)
Tətbiq Məlumatları	
Tətbiq temperaturu (mühit və səth)	+5 °C / +30 °C
Təhlükəsizlik Məlumatları	
Uçucu üzvi birləşmələr (VOC)	Yoxdur
Təhlükəli maddələr	TMF-ə baxın

Qarışıq Nisbətləri

SUPERMIX® əvvəlcə qarışıq suyu ilə durulaşdırılaraq maye qarışıq hazırlanır. Maye qarışıq əvvəlcədən hazırlanmış sement-qum quru qarışığına əlavə edilir və mexaniki qarışdırıcı ilə homogen, mala konsistensiyalı məhlul alınana qədər qarışdırılır.

Tətbiq	Qalınlıq	Quru qarışıq Sement : Qum	Maye qarışıq SUPERMIX® : Su
Nazik təmir məhlulu	≤ 10 mm	1 : 3	1 : 4 (həcmcə)
Qalın təmir məhlulu	> 10 mm	1 : 3	1 : 5 (həcmcə)
Nazik suvaq məhlulu	≤ 10 mm	1 : 4 (qum 0–1 / 0–1,5 mm)	6 kq : 100 L
Qalın suvaq məhlulu	≤ 25 mm	1 : 5 (qum 0–3 mm)	5 kq : 100 L
Şap məhlulu	40 – 100 mm	1 : 4 (qum 0–5 mm)	5 kq : 100 L
Çiləmə məhlulu	—	1 : 3 (qum 0–1,5 mm)	1 : 5 (həcmcə)

Səthin Hazırlanması

Tətbiq səthi möhkəm, təmiz və tozsuz olmalıdır. Boş və qopmağa meyilli hissələr, eləcə də yağ, qəlib yağı kimi adgeziyanı azaldan qalıqlar təmizlənməlidir. Su əmmə qabiliyyəti yüksək olan səthlər tətbiqdən əvvəl yüngülcə nəmləndirilməli, səthdə su yığıntısı qalmamalıdır.

SUPERMIX® əlavəli çiləmə məhlulu quruduqdan sonra, əmələ gələn kələ-kötür səth üzərinə suvaq və ya keramika tətbiqinə keçilməlidir.

Saxlama Şəraiti və Saxlama Müddəti

Məhsul açılmamış orijinal qablaşdırmasında, sərin və quru yerdə, donmaya və birbaşa günəş şüalarına məruz qalmayacaq şəkildə saxlanılmalıdır. Uyğun saxlama şəraitində saxlama müddəti istehsal tarixindən etibarən 12 aydır.

Təhlükəsizlik Tədbirləri

Tətbiq zamanı əməyin təhlükəsizliyi qaydalarına uyğun olaraq iş paltarı, əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Məhsul və hazırlanmış təzə məhlul dəri və gözlə təmasda olmamalıdır. Təmas zamanı bol su və sabunla yuyulmalı, udulduqda dərhal həkimə müraciət edilməlidir. Tətbiq aparılan sahələrə qida məhsulları gətirilməməlidir. Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlanılmalıdır. Ətraflı məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına (TMF) baxın.

Cavabdehlik

Şirkətimiz yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır. Məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyinə dair yazılı tövsiyələrimizdən kənar yanlış tətbiqlərə görə şirkətimiz məsuliyyət daşımır. Daha ətraflı məlumat üçün məhsul kataloqunu tələb edə və ya nümayəndələrimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Qablaşdırma

- 10 kq və 20 kq-lıq plastik bidon
- IBC konteyner

KARTAŞ KİMYA MMC

Sumqayıt Sənaye Parkı

Kimyaçılar küçəsi 1, AZ 5002

Sumqayıt, Azərbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 310 88 55 Mob: +994 10 347 00 10