



SUPERMIX®

Полимерная добавка для повышения адгезии и водонепроницаемости

О продукте

SUPERMIX® — добавка на основе модифицированной сополимерной дисперсии, вводимая в воду затворения цементных растворов, штукатурок и стяжек для повышения адгезии, улучшения водонепроницаемости и удобоукладываемости.

Области применения

- В цементных штукатурных растворах всех видов
- В цементных ремонтных растворах для ремонта бетона и штукатурки
- В цементных стяжках всех видов
- В набрызге (обрызге), наносимом на гладкие и глянцевые бетонные поверхности и газобетон перед оштукатуриванием и облицовкой плиткой
- В растворах для укладки натурального камня, кирпича, фибробетонных и аналогичных плит

Преимущества

- Обеспечивает высокую адгезию
- Повышает эластичность растворов
- Улучшает водонепроницаемость
- Снижает риск образования трещин
- Повышает химическую и механическую стойкость
- Улучшает удобоукладываемость
- Снижает пыление и отслаивание поверхности

Технические характеристики

Общие сведения	
Основа материала	Модифицированная сополимерная дисперсия
Внешний вид	Белая жидкость
Плотность	~1,1 кг/л
pH	8,0 – 8,5
Содержание сухого вещества	40% (по массе)
Сведения о применении	
Температура применения (воздуха и основания)	+5 °C / +30 °C
Сведения о безопасности	
Летучие органические соединения (VOC)	Отсутствуют
Опасные вещества	См. паспорт безопасности (SDS)

Пропорции смешивания

Сначала SUPERMIX® разбавляют водой затворения, получая жидкую смесь. Жидкую смесь добавляют к заранее подготовленной сухой цементно-песчаной смеси и перемешивают механическим миксером до получения однородного раствора, пригодного для нанесения кельмой.

Применение	Толщина	Сухая смесь Цемент : Песок	Жидкая смесь SUPERMIX® : Вода
Тонкослойный ремонтный раствор	≤ 10 мм	1 : 3	1 : 4 (по объёму)
Толстослойный ремонтный раствор	> 10 мм	1 : 3	1 : 5 (по объёму)
Тонкослойный штукатурный раствор	≤ 10 мм	1 : 4 (песок 0–1 / 0–1,5 мм)	6 кг : 100 л
Толстослойный штукатурный раствор	≤ 25 мм	1 : 5 (песок 0–3 мм)	5 кг : 100 л
Раствор для стяжки	40 – 100 мм	1 : 4 (песок 0–5 мм)	5 кг : 100 л
Набрызг (обрызг)	—	1 : 3 (песок 0–1,5 мм)	1 : 5 (по объёму)

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, несущим, чистым, без пыли. Слабые и отслаивающиеся частицы, а также снижающие адгезию загрязнения (масла, опалубочная смазка) должны быть удалены. Впитывающие основания перед нанесением следует слегка увлажнить, не допуская застоя воды.

Оштукатуривание или облицовку плиткой выполняют только после высыхания набрызга с SUPERMIX® — по образованной им шероховатой поверхности.

Условия и срок хранения

Хранить в невскрытой оригинальной упаковке в прохладном сухом месте, защищая от замерзания и прямых солнечных лучей. При соблюдении условий хранения срок хранения составляет 12 месяцев с даты производства.

Меры безопасности

При работе в соответствии с правилами техники безопасности используйте спецодежду, перчатки, защитные очки и маску. Не допускайте попадания продукта и свежеприготовленного раствора на кожу и в глаза. При попадании промыть большим количеством воды с мылом; при проглатывании немедленно обратиться к врачу. Не вносить продукты питания в зону производства работ. Хранить в недоступном для детей месте. Подробная информация приведена в паспорте безопасности (SDS).

Ответственность

Наша компания несёт ответственность только за качество продукта. Наша компания не несёт ответственности за неправильное применение, не соответствующее нашим письменным рекомендациям о месте и способе использования продукта. Для получения более подробной информации вы можете запросить каталог продукции или обратиться к представителям нашей компании.

Упаковка

- Пластиковые канистры по 10 кг и 20 кг
- Еврокуб (IBC)

ООО «KARTAŞ KİMYA»

Сумгаитский промышленный парк

ул. Кимьячылар, 1, AZ 5002

Сумгаит, Азербайджан

www.mrfix.az

Тел.: +994 12 310 88 55 Моб.: +994 10 347 00 10