

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

BETONMIX® SHOTCRETE 212 AL

Məhsul haqqında

BETONMIX® SHOTCRETE 212 AL - püskürtmə beton istehsalında istifadə olunan maye, qələvi priz tezləşdirici beton qatqısıdır.

Məhsul kodu: 207.90005

İstifadə sahələri

- Tunel, körpü, metro, baraj və yeraltı tədbiqlərində
- Əyri, qubbəli və sərbəst şəkillər verilmək istənen yerlərdə
- Tikililərin təmiri və gücləndirmələrində
- Yamac stabilizasiyasında
- Üzgücülük hovuzları, su anbarlarının tikintisində istifadə olunur

Üstünlükləri

- Betonun geri sıçrama riskini azaldır
- Tək səfərdə maksimum beton qalınlığının əldə edilməsinə imkan yaradır
- Betonun erkən müqavimətini artırır
- Başüstü tədbiqlərdə betonun yapışmasını artıraraq istifadəyi asanlaşdırır
- Tərkibində xlor yoxdur, dəmir təchizatına zərər verməz

Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi	Xüsusi qeyri-üzvi maddələr
Rəngi	Sarı, narıncı maye
Sıxlığı (piknometr)	1,39 - 1,45 kq/litr
pH	12,0-14,0

Yuxarıdakı göstəricilər +20°C-də və 50% nisbi rütubət üçün verilmişdir.

İstifadə təlimatı

Yaş sistem tədbiqində; dozaj pompası vasitəsilə ayrı bir xortum ilə nozulun ucundan betona qatılır. Quru sistem tədbiqində; tədbiqdən əvvəl su ilə qarışdırılaraq ayrı bir xortumdan quru beton qarışımına nozulun ucundan əlavə edilir.

İstifadə miqdarı

BETONMIX® SHOTCRETE 212 AL betondan gözlənilən xüsusiyyətdən asılı olaraq, bağlayıcı (sement, mikro silika, uçucu kül, şlak) miqdarının 4 - 8% nisbətində istifadə oluna bilər. İstifadə miqdarı tədbiq edilən səthə, mühitin temperaturuna və püskürtmə cihazının tədbiq gücünə uyğun olaraq dəyişənlik gösdərə bilər. İstehsal olunacaq betonun sinfinə və xüsusiyyətlərinə

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

BETONMİX® SHOTCRETE 212 AL

görə, qabaqcadan laboratoriya sınaqlarında təyin olunan nisbətlərdə istifadə edilməsi məsləhətlidir.

Digər qatqı məhsulları ilə ahəngi

- BETONMİX® HP və BETONMİX® SP qatqıları ilə istifadə edilə bilər.
- BETONMİX® SHOTCRETE 310 AF qatqısı ilə qarışdırılmamalıdır.
- Plastikliyin azalması nəticəsində meydana gələ biləcək olan çatlara qarşı istifadə olunan, polad və sintetik liflərlə birlikdə istifadə oluna bilər.
- Uçucu kül, mikro silika və şlak kimi mineral qatqılarla birlikdə istifadə oluna bilər.
- Əlavə qatqılar ilə birlikdə istifadədən əvvəl uyğunluq sınaqları aparılmalıdır.

Diqqət edilməsi lazım olan xüsusiyyətlər

- Doza miqdarına təsir edəcək faktorlardakı dəyişmələrə tez-tez nəzarət edilməlidir.
- İstifadədən əvvəl, beton komponentlərinə və beton sinifinə görə uyğunluq sınaqları aparılmalıdır.

Saxlama şərtləri

+5 ilə +35°C arası temperaturda, donmadan və birbaşa günəş şüalarının təsirindən qorunaraq saxlanılmalıdır. Məhsul donduğu halda, isidilərək donu açılmalı və homogen hala gəlincəyə qədər qarışdırılmalıdır. Hava təzyiqi ilə qarışdırılmamalıdır. Aliminyum qablaşdırmalarda saxlanılmamalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün anbarlama şərtlərində, istehsal tarixindən etibarən 6 aydır. Qablaşdırma açıldıqdan sonra qısa müddət ərzində istifadə edilməsi məsləhət görülür. Məhsulda çökmə olarsa qarışdırılaraq istifadə edilməsi tövsiyə olunur.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Materialın qıcıqlandırıcı təsirlərinə görə, dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su ilə yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əllərinin çətməyəcəyi yerlərdə anbarlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

BETONMIX® SHOTCRETE 212 AL

Cavabdehlik

Şirkətimiz sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir. Məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflər xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır. Daha ətraflı məlumat üçün məhsul kitabçası istəməyiniz və ya şirkətimizin cavabdehləri ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.



KARTAŞ LTD MMC

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi 7

www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10