

TEKNİK VERİ SAYFASI

IZOMAX® C 25 KAPİLER

Ürün hakkında

IZOMAX® C 25 KAPİLER- Çimento esaslı yüzeylerde veya beton yapılarda yüzey sularına karşı etkili, hem pozitif hem de negatif yönden uygulanabilen, kılcal etkili bir su yalıtım malzemesidir.

Ürün kodu: 204.20012

Kullanım alanları

- Temel ve perde duvar su yalıtımında
- Su depolarında
- Bodrum duvarlarında
- Tünellerde
- Asansör boşluklarında
- İstinat duvarlarında, geçitlerde ve limanlarda

Avantajları

- Hazırlanması ve uygulanması kolaydır
- Fırça ile uygulanabilir
- Kılcal boşlukları suda çözünmeyen kristallerle doldurur ve su yalıtımı sağlar
- Beton ve malzemeleri suyun aşındırıcı etkilerinden korur

TEKNİK VERİ SAYFASI

IZOMAX® C 25 KAPİLER

Texniki göstəriciləri

Malzeme bileşimi	Suda çözünmeyen özel katkı maddeleri, mineral dolgu maddeleri ve çimento
Rengi	Gri
Uygulanacak yüzeyin sıcaklığı	+5°C +25°C
Karışımın kullanım süresi	20 dakika
Basıncılı suya dayanıklılık	0.5 bar (pozitiv)
Kullanıma sunulma süresi	1 hafta
Karışımın yoğunluğu	1.37 kq/lt

Yukarıdaki değerler +23°C ve %50 bağıl nem koşullarında verilmiştir. Daha yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltırken, daha düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Kullanım Talimatları

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey sağlam, kuru, temiz, tozsuz ve taşıyıcı olmalıdır. Yüzey, yapışmayı bozabilecek her türlü yağ, pas, ağır gres ve parafin kalıntılarından arındırılmış, gevşek parçacıklardan arındırılmış ve neme doymuş olmalıdır. Donmuş, çözülmekte olan veya 24 saat içinde donma tehlikesi olan bölgelere uygulamayın. Yüzeydeki fazla demir veya tahta parçalarını temizleyin ve varsa aktif su sızıntılarını TAMCRETE® CRM Rapid anında sertleşen tamir malzemesi ile kapatın. 5 ile 20 mm derinliğindeki boşluklar uygun bir TAMCRETE® tamir malzemesi ile iki gün önceden onarılmalı ve köşeler ve kenarlar en az 4 cm yarıçapında kesilmelidir. Uygulanacak yüzey uygulama öncesinde su ile ıslatılmalı, ancak su birikintisi oluşturulmamalıdır. Ürün 1 kat uygulandıktan sonra solar ve çabuk kuruması bekleniyorsa, 1. kat karışım suyu %10 artırılabilir. Nihai ürün, önceden nemlendirilmiş yüzeye 2 veya 3 kat halinde uygulanır. Her kat uygulanmadan önce alttaki katın kuruması beklenir. Her kat zıt yönlerde uygulanır. Doğrudan güneş ışığı, kuvvetli rüzgar veya yağmurlu hava koşullarında uygulanmamalıdır.

TEKNİK VERİ SAYFASI

IZOMAX® C 25 KAPİLER

Başvuru

Önceden ıslatılmış yüzeye fırça veya sprey ile 2 kat uygulayın. İlk kat suyunu tamamen kaybetmeden ve yeterince sertleştikten sonra, ikinci katı, sıcaklığa bağlı olarak 3-5 saat boyunca ilk katın ters yönünde uygulayın. Doğrudan güneş ışığı altında, kuvvetli rüzgarda ve yağışlı hava koşullarında uygulanmamalıdır. Malzemenin hızlı kuruması önlenmelidir. 5-7 gün boyunca ıslak tutulmalıdır. Islatılıp polietilen ile kaplanarak etkili koruma sağlanmalıdır. Kür sıvısı kullanılması uygun değildir. Su, kristal oluşumunu hızlandıracığından, uygulamadan 24 saat sonra su depoları suyla doldurulabilir.

Karıştırma

Kullanılacak su temiz bir kaba doldurulur ve IZOMAX® C25 Kapiler malzeme yavaşça kaba eklenir ve topaklar eriyene kadar 400-600 rpm'de bir mikserle 3-5 dakika karıştırılır. Yaklaşık 3-5 dakika dinlendirildikten sonra, ürün kullanıma hazır hale gelene kadar 1 dakika daha karıştırılır. Sertleşen karışım tekrar su eklenerek kullanılamaz. 30 dakika içinde kullanılacak kadar malzeme karıştırdığınızdan emin olun.

Tüketim

1-ci kat	1,50 kq/m ²
2-ci kat	1,00 kq/m ²

Karışım oranı

20 kg malzeme için 6 litre su.

Aletlerin temizliği

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Malzeme sertleştikten sonra yüzeyden ancak mekanik olarak veya solvent ile temizlenebilir.

Saklama koşulları

Açılmamış orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığından koruyarak, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak saklanmalıdır.

TEKNİK VERİ SAYFASI

IZOMAX® C 25 KAPİLER

Raf ömrü

Uygun saklama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Güvenlik önlemleri

Uygulama sırasında, iş ve işçi sağlığı koşullarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kirlenmemiş malzemenin tahriş edici etkileri nedeniyle, içerik maddeleri cilt ve gözlerle temas ettirilmemeli, temas halinde derhal bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması halinde ise derhal bir doktora başvurulmalıdır. Gıda ürünleri, malzemenin uygulandığı alanlarda bırakılmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.

Sorumluluk

Şirketimiz yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur. Şirketimiz, ürünün yazılı tavsiyeler dışında kullanılmasından ve/veya nerede ve nasıl kullanılacağına ilişkin herhangi bir yanlış kullanımından sorumlu değildir. Daha detaylı bilgi için lütfen bir ürün broşürü talep edin veya şirket temsilcilerimizle iletişime geçin.



KARTAS LTD MMC

Bakı şəhəri, Binagadi ilçəsi, Binagadi kəşabası

7 www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10 , +994 12 347 10 10