

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

IZOMAX® S 440

О продукте

IZOMAX® S 440- пропиточно-изоляционный материал на силан-силоксановой основе, обеспечивающий водоотталкивающие свойства, проникая в поверхность строительных элементов, не изменяющий цвет обрабатываемой поверхности.

Код продукта: 204.20015

Области применения

- Облицовка наружных площадок;
- На поверхностях с низкой впитывающей способностью, таких как мрамор, гранит
- На впитывающих поверхностях, таких как известняк, кирпич, газобетон, травертин;
- Для защиты исторических памятников от атмосферных воздействий.

Преимущества

- Пропиточный материал с высокими проникающими свойствами.
- Обеспечивает защиту обрабатываемой поверхности, не изменяя ее внешний вид и не создавая пленочного слоя.
- Защищает от негативного воздействия атмосферы, устраняя водопоглощающую способность строительных элементов.
- Стойкий к щелочам и УФ излучению.
- Обладает паропроницаемостью.
- Снижает потери тепла и затраты на отопление, сохраняя элементы здания сухими.
- Не содержит растворителей.

Технические характеристики

Состав продукта	Силан-силоксан
Цвет	Белый
ph	7.3
Плотность	0.93 кг/л
Температура обрабатываемой поверхности	+5°C +25°C
Рабочая температура	-20°C +80°C
Время высыхания	Через 24 часа

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

IZOMAX® S 440

Вышеуказанные показатели приведены для температуры +23°C и относительной влажности 50%. Высокая температура сокращает продолжительность процесса, а низкая - увеличивает.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Необходимо позаботиться о том, чтобы обрабатываемая поверхность не имела повреждений, была сухой, чистой и прочной, и не содержала пыли. На поверхности не должно быть следов масла, ржавчины, густых смазочных масел и парафина, а также мусора, ослабляющих адгезию. IZOMAX® S 440 следует наносить минимум в два слоя. Первый слой следует наносить подходящим валиком, кистью или пульверизатором на сухую поверхность для достижения максимального проникновения. Второй слой следует наносить примерно через 4 часа. Для максимальной защиты на сильно впитывающие и пористые поверхности рекомендуется наносить дополнительный слой. Не наносите на участки, которые замерзли, оттаивают или находятся под угрозой замерзания в течение 24 часов. Не следует наносить под воздействием прямых солнечных лучей, при сильном ветре и в дождливую погоду.

Упаковка

IZOMAX® S 440 готов к использованию. Не следует добавлять воду.

Расход

Рекомендуемый расход составляет минимум 0,6 кг/м². Расход может варьироваться в зависимости от впитывающей способности и пористости поверхности.

Очистка инструментов

После нанесения использованные инструменты и принадлежности следует немедленно промыть водой. Для удаления затвердевающего материала необходимо использовать растворитель.

Условия хранения

Хранить в нераспечатанной оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей и мороза.

Срок хранения

12 месяцев от даты изготовления при надлежащих условиях хранения.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

IZOMAX® S 440

Меры предосторожности

В процессе применения следует носить рабочую одежду, защитные перчатки, очки и маску в соответствии с условиями работы и требованиями безопасности. В связи с раздражающим воздействием неотвержденного материала следует избегать контакта с кожей и глазами; в случае попадания следует немедленно промыть область контакта большим количеством воды с мылом, а в случае проглатывания немедленно обратиться к врачу. Нельзя принимать пищу в местах использования материала. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности.

Ответственность

Компания несет ответственность только за качество продукта. Компания не несет ответственности за любое использование продукта не в соответствии с письменными предписаниями и/или ненадлежащее использование. Для получения дополнительной информации запросите руководство по продукту или свяжитесь с ответственными представителями компании.



ООО «КАРТАШ ЛТД»

Город Баку, Бинагадинский район, поселок Бинагады, 7

www.mrfix.az

Тел.: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10