

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

FLOMAX® SH CURE

Məhsul haqqında

FLOMAX® SH CURE - yeni və köhnə beton səthlərinin kürlənməsi, qorunması və parladılmasında istifadə edilən akrilik və solvent əsaslı kür materialıdır.

Məhsul kodu: 204.70018

İstifadə sahələri

- İstənilən köhnə və ya yeni beton səthlərdə;
- Səth sərtləşdirici istifadə olunmuş zəmin betonlarında;
- Rənglənmiş sahə betonlarında;
- Təbii daş, əhəngdaşı, mərmər, terrakotto, preslənmiş kərpic və s. səthlərdə;
- Sement əsaslı zavod istehsalı üzlük döşəmə materiallarında;
- İstənilən brüt beton səthlərində;
- Yaş beton (wash beton) tətbiqində istifadə olunur.

Üstünlükləri

- İstifadəsi asandır
- Şəffaf və parlaq bir səth əmələ gətirir
- Hər cür beton səthin içərisinə nüfuz edərək daha yaxşı kürlənməsini təmin edir
- Uzunmüddətli qoruma, səth müqaviməti və parlaqlığı təmin edir
- Yağ və yanacaq qalıqlarına müqavimət göstərir
- İstənilən hava şəraitinə və səthdə göbələyin yaranmasına qarşı müqavimət göstərir
- Tozlanmanın qarşısını alır və daha bərk səthlərin əmələ gəlməsini təmin edir
- Daha asan təmizlənən, hamar bir səth yaradır
- Səthin aşınmaya qarşı müqaviməti artırır
- Donma-ərimə döngüsünə və ultrabənövşəyi şüalara qarşı davamlıdır
- Fırça, rulo və ya püskürtmə aparatı ilə istifadə oluna bilər
- Səth sərtləşdirici tətbiqindən sonra kür materialı kimi istifadə edilərək betonda ani su itkisinin qarşısını alır
- Səthə nüfuz etməklə canlı görünüş verir
- Su qovucu xassəyə malikdir
- Su buxarını keçirir

Texniki göstəriciləri

Materialın Tərkibi	Maye akrilik və solvent
Rəngi	Şəffaf
Sıxlığı	0,92 kq/litr
Yekun görünüş	Şəffaf, parlaq
Quruma müddəti	2 saat

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

FLOMAX® SH CURE

İstifadə olunduğu səthin temperaturu	+8°C/30°C
İstifadə olunduğu mühitin temperaturu	+10°C/30°C
İstifadə zamanı məhsulun temperaturu	+10°C/30°C

Yuxarıdakı göstəricilər +23°C də və 50% nisbi rütubət üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur müddəti uzadır.

İstifadə təlimatı

Səthin hazırlanması

Köhnə beton səthlər: İstifadə olunacaq beton səthlər möhkəm və kifayət qədər təzyiq müqavimətinə malik olmalıdır (minimum 25 N/mm²), qırılma müqaviməti minimum 1,5 N/mm², rütubət nisbəti maksimum 4 %, səth temperaturu isə minimum +8° C olmalıdır. Səth təmiz və quru olmalı, yağ, parafin, boya və bundan əvvəl istifadə edilmiş kür materiallarından təmizlənməlidir. İstifadə olunan beton səthlər aşındırıcı avadanlıqlardan (shot blasting, frezer almaz disk və s.) istifadə edilərək, sement şərbəti qaldıraraq açıq məsaməli və əmici bir səth əldə olunmaqla hazırlanmalıdır. Meydana gələn toz sənaye tipli elektrikli süpürgə ilə təmizlənməlidir. Yeni beton səthlər: Yeni tökülmüş beton sərtləşməyə başlamış və səthində su qalmamaqla lazımı qatılığa çatmalıdır. Diqqət etmək lazımdır ki, yeni örtülmüş səth üzərində su buxarı qatılmasının və tərləmə olmasın. Səth sərtləşdirici istifadə olunan səthlərdə son cilalama işi başa çatdıqdan dərhal sonra istifadə edilməlidir.

Qarışdırma

FLOMAX® SH Cure istifadəyə hazır olaraq qablaşdırılmışdır, materilin içərisinə qətiyyən su və ya başqa maddə əlavə etmək olmaz. **FLOMAX® SH Cure**, öz qabı və ya təmiz bir qab işərisində 400-600 dövr/dəqiqə gücündə mikserlə bircinsli olana qədər qarışdırılmalıdır

İstifadə

FLOMAX® SH Cure fırça, rulo və ya həlledicilərə qarşı davamlı püskürdücü aparatla tətbiq edilə bilər. Məhsuldan ideal nəticə əldə etmək üçün minimum 2 qat istifadə edilməlidir. Beton səthlərdə tətbiq qatlarının arası istifadə olunan mühitin temperaturuna görə 2-3 saat olmalıdır. Səth sərtləşdirici istifadə olunan səthlərdə 2-ci qat bir gün sonra çəkilməlidir.

Sərfiyyat

0,150 - 0,200 lt/m² (2 qat üçün)

Alətlərin təmizlənməsi

İstifadədən sonra istifadə edilən alət və avadanlıqlar solvent ilə təmizlənməlidir.

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

FLOMAX® SH CURE

Diqqət edilməsi lazım olan xüsusiyyətlər

FLOMAX® SH CURE-ün tərkibinə solvent olduğu üçün alışıqan xüsusiyyətə malikdir. Saxlanma və istifadə zamanı lazımi tədbirlər görülməlidir. İstifadə olunduğu sahələrin havasının lazımcına dəyişdirilməsinə, siqaret çəkilməməsinə və qısa elektrik dövrəsinin yaradılmamasına diqqət etmək lazımdır. İstifadə zamanı mütləq eynək, maska və əlcəkdən istifadə etmək lazımdır.

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Müvafiq saxlanma şəraitində istehsal tarixindən etibarən 24 aydır. Açılmış qablaşdırmaların ağzı bağlanaraq 1 həftə ərzində istifadə edilməlidir.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Kürlənməmiş materialın qıcıqlandırıcı təsirlərinə görə, tərkiblər dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə anbarlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir. Məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflər xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır. Daha ətraflı məlumat üçün məhsul kitabçası istəməyiniz və ya şirkətimizin cavabdehləri ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

Net: 5 lt



KARTAŞ LTD MMC

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi 7

www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10