

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

FLOMAX® SL THERMA

О продукте

FLOMAX® SL THERMA – самовыравнивающаяся (self-leveling), готовая к использованию стяжка на цементной и гипсовой основе, специально разработанная для чувствительных покрытий.

Код продукта: 204.50002

Области применения

- Внутри помещений, в выравнивании неровных поверхностей перед нанесением керамических, мраморных, паркетных, ковровых и ПВХ покрытий
- В домах, больницах и офисах
- В зданиях учебных заведений и отелей
- В торговых центрах
- В выравнивании полов в помещениях с системами теплого пола

Преимущества

- Быстро и легко наносится после простого смешивания с водой
- Не трескается и может использоваться для формирования 10 - 40 мм толщины одновременно
- Самовыравнивающийся
- Обладает высокой износостойкостью
- Можно наносить вручную или при помощи насоса
- Формирует идеально бежевый поверхность
- Идеальный для систем теплого пола
- Несмотря на гипсовую основу, поверх него можно наносить материал на цементной основе

Технические характеристики

Состав продукта	Минеральные наполнители, синтетические добавки, полимеры и специальные гипс и цемент
Цвет	бежевый
Сопротивление давлению (28 дней) минимум	25 Н/мм ²
Сопротивление изгибу (28 дней) минимум	5 Н/мм ²
Температура обрабатываемой поверхности	+5°C +25°C
Время нанесения	~ 35 минут
Срок готовности к эксплуатации	Через 24 часа
Время до нанесения на него другого материала	Через 3 дня

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

FLOMAX® SL THERMA

Вышеуказанные показатели приведены для температуры +23°C и относительной влажности 50%. Высокая температура сокращает продолжительность процесса, а низкая - увеличивает.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Необходимо позаботиться о том, чтобы обрабатываемая поверхность не имела повреждений, была сухой, чистой и прочной, и не содержала пыли. Поверхность должна быть очищена от любых следов масла, ржавчины и парафина, ослабляющих адгезию. На поверхности не должно быть излишнего сора, и она должна быть пропитана влагой. Не применять в погодных условиях с риском замерзания в течение 24 часов. Трещины и пустоты на поверхности следует заделать за два дня заранее при помощи подходящего ремонтного материала TAMCRETE®. Не наносить под воздействием прямых солнечных лучей или при сильном ветре. Обрабатываемая поверхность должна быть предварительно очищена водой и воздухом под давлением. Чтобы уменьшить впитываемость поверхности и образование пузырьков воздуха во время работы, поверхность следует дважды загрунтовать грунтовочным материалом Flomax® SL PRIMER за 24 часа до обработки.

Приготовление смеси

Используемую воду налить в чистую емкость, медленно ввести материал FLOMAX® SL THERMA и перемешивать при помощи миксера на скорости 400-600 об/мин в течение 3-5 минут до растворения комочков. Примерно через 3-5 минут повторно перемешать в течение 1 минуты, после чего продукт готов к употреблению. Нельзя использовать затвердевшую смесь, добавляя воду. Для получения гладкой поверхности нанесение должно быть непрерывным. Поэтому, в зависимости от размера области обработки, для обеспечения непрерывного нанесения следует использовать более одной емкости для смешивания, а приготовленную смесь выливать и распределять по полу в единообразной манере. После распределения воздух из материала следует удалить при помощи валика-ежика.

Примечание: В холодную погоду материал следует выдерживать в тепле в течение 24 часов перед нанесением.

Соотношение компонентов в смеси

На 1 кг порошка	~ 0,20 – 0,22 л воды
На 25 кг порошка	~ 5.0 - 5.5 л воды

Расход

Для получения толщины 1 мм требуется ~1,80 кг/м² порошка.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

FLOMAX[®] SL THERMA

Очистка инструментов

После нанесения использованные инструменты и принадлежности следует немедленно промыть водой. После затвердевания продукт можно удалить с поверхности только механическим способом.

Условия хранения

Хранить в оригинальной невскрытой упаковке в сухом и прохладном месте.

Срок хранения

12 месяцев от даты изготовления при надлежащих условиях хранения.

Меры предосторожности

В процессе применения следует носить рабочую одежду, защитные перчатки, очки и маску в соответствии с условиями работы и требованиями безопасности. В связи с раздражающим воздействием неотвержденного материала следует избегать контакта с кожей и глазами; в случае попадания следует немедленно промыть область контакта большим количеством воды с мылом, а в случае проглатывания немедленно обратиться к врачу. Нельзя принимать пищу в местах использования материала. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности.

Ответственность

Компания несет ответственность только за качество продукта. Компания не несет ответственности за любое использование продукта не в соответствии с письменными предписаниями и/или ненадлежащее использование. Для получения дополнительной информации запросите руководство по продукту или свяжитесь с ответственными представителями компании.

Вес нетто: 25 кг



ООО «КАРТАШ ХИМИЯ»

«Сумгаитский химико-промышленный парк», улица Кимячилар, 1,

www.mrfix.az AZ 50002 город Сумгаит, Азербайджан

Номер телефона: +994 12 3470010, +994 12 3471010