

TEKNİK VERİ SAYFASI

FLOMAX® SL THERMA

Ürün hakkında

FLOMAX® SL THERMA – Özellikle ince uygulamalar için tasarlanmış, çimento ve alçı esaslı, kendiliğinden yayılan, kullanıma hazır zemin tesviye malzemesidir.

Ürün kodu: 204.50002

Kullanım alanları

- İç mekanlarda, seramik, mermer, parke, halı ve PVC kaplama uygulamalarından önce pürüzlü yüzeylerin düzeltilmesinde;
- Evlerde, hastanelerde ve ofislerde;
- Eğitim kurumları ve otellerde;
- Alışveriş merkezlerinde;
- Yerden ısıtılmalı mekanlarda zeminlerin düzeltilmesinde.

Avantajları

- Sadece su ile karıştırılarak hızlı ve kolay uygulanır.
- Çatlama yapmaz ve tek seferde 10 - 40 mm kalınlığında kullanılabilir.
- Kendiliğinden yayılır.
- Aşınmaya karşı yüksek direnç.
- Elle veya pompa ile uygulanabilir.
- Mükemmel bej rengi bir yüzey oluşturur.
- Yerden ısıtma için idealdir.
- Alçı esaslı olmasına rağmen üzerine çimento esaslı malzemeler uygulanabilir.

TEKNİK VERİ SAYFASI

FLOMAX® SL THERMA

Teknik özellikler

Malzeme bileşimi	Mineral dolgu maddeleri, sentetik katkı maddeleri, polimerler, özel alçı ve çimento
Rengi	Bej
Basınç dayanımı (28 gün) en az	25 N/mm ²
Eğilme dayanımı (28 gün) en az	5 N/mm ²
Uygulanacak yüzeyin sıcaklığı	+5°C +25°C
Kullanım süresi	~ 35 dakika
Kullanıma sunulma süresi	24 saat
Üzerine diğer malzemeleri uygulama zamanı	3 gün

Yukarıdaki değerler +23°C ve %50 bağıl nem koşullarında verilmiştir. Daha yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltırken, daha düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Kullanım talimatı

Yüzey hazırlığı

Uygulama alanının sağlam, kuru, temiz, tozsuz ve taşıyıcı olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, yapışmayı olumsuz etkileyebilecek her türlü yağ, boya, pas ve parafin kalıntılarından arındırılmış olmalıdır. Yüzey gevşek parçacıklardan arındırılmış ve neme doyurulmuş olmalıdır. 24 saat içinde don riski olan hava koşullarında uygulama yapmayınız. Yüzeydeki çatlak ve boşluklar, uygun TAMCRETE® tamir malzemeleri ile iki gün önceden onarılmalıdır. Doğrudan güneş ışığı altında veya kuvvetli rüzgarlı koşullarda uygulama yapmayınız. Uygulanacak yüzeyler önceden basınçlı su ve hava ile temizlenmelidir. Kullanım sırasında yüzey emiciliğini ve hava kabarcıklarını azaltmak için, uygulamadan 24 saat önce yüzey Flomax® SL PRIMER ile iki kat astarlanmalıdır.

Karışımın hazırlanması

Kullanılacak su temiz bir kaba doldurulur ve FLOMAX® SL THERMA malzemesi kaba yavaşça eklenerek 400-600 devir/dakika hızında bir mikserle topraklar çözülene kadar 3-5 dakika karıştırılır. Yaklaşık 3-5 dakika beklendikten sonra ürün tekrar 1 dakika karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Sertleşen karışıma tekrar su eklenerek kullanılamaz. Pürüzsüz bir zemin yüzeyi elde etmek için sürekli uygulama gereklidir. Bu nedenle, uygulama alanının büyüklüğüne bağlı olarak, uygulamanın sürekliliğini sağlamak için birden fazla karıştırma kabı kullanılmalı ve hazırlanan karışımlar zemine dökülüp sırayla yayılmalıdır. Yayıldıktan sonra, malzemedeki hava kirpi rulosu kullanılarak alınmalıdır.

TEKNİK VERİ SAYFASI

FLOMAX® SL THERMA

Not: Soğuk havalarda, uygulama yapılmadan önce malzemenin 24 saat sıcak ortamda bekletilmesi gerekmektedir.

Qarışım nisbəti

1 kq toz üçün	~ 0,20 – 0,22 litr su
25 kq toz üçün	~ 5.0 - 5.5 litr su

Sərfiyyat

1 mm qalınlıq əldə etmək üçün ~1,80 kq/m² toz məhsul.

Alətlərin təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən alət və ləvazimatlar dərhal su ilə təmizlənməlidir. Məhsul bərkidikdən sonra ancaq mexaniki şəkildə səthdən təmizləne bilər.

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün anbarlama şərtlərində, istehsal tarixindən etibarən 12 aydır.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Kürlənməmiş materialın qıcıqlandırıcı təsirlərinə görə, tərkiblər dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə anbarlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

TEKNİK VERİ SAYFASI**FLOMAX® SL THERMA**

Şirkətimiz sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir. Məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflər xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır. Daha ətraflı məlumat üçün məhsul kitabçası istəməyiniz və ya şirkətimizin cavabdehləri ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

Net: 25 kq



KARTAS KIMYA MMC

“Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı”, Kimyaçılar küç 1 ,

www.mrfix.az

AZ 50002 Sumqayıt şəhəri , Azərbaycan

Telefon : +994 12 3470010, +994 12 3471010

TEKNİK VERİ SAYFASI

FLOMAX® SL THERMA
