

TEKNİK VERİ SAYFASI

GEOTEKSTİL KEÇƏ® 300 PE

Ürün hakkında

GEOTEKSTİL KEÇƏ® 300 PE – Polyester hammaddesinden üretilen ve liflerin iğneleme yöntemiyle birleştirilmesiyle üretilen dokusuz tekstil ürünüdür.

Ürün kodu: 205.3053

Kullanım alanları

- Çatı ve zeminlerde kullanılan su ve ısı yalıtım malzemelerinin korunması amacıyla
- Drenaj borularının sarılarak tıkanmasının önlenmesinde (toprak, kil vb. maddelerin drenaj borusuna geçmesine izin vermez.)
- Ulaşım (karayolları, havaalanları ve demiryollarında çökmelerin önlenmesinde)
- Drenaj sistemlerinde
- Jeomembranların altında
- Erozyon sorunlarında, takviyeli dolgularda, erozyon korumasında, nehirler, göller, denizler gibi kıyı koruma alanlarında
- Filtrasyonda, zayıf zemin ve asfalt güçlendirmelerinde
- Otoyollarda, tünellerde ve yeraltı yapılarında
- Metrolarda, tarım alanlarında, teraslarda ve spor sahalarında
- Katı atık depolama alanlarında, sulama kanallarında kullanılır.

Avantajları

- Sentetik elyaftan üretildiği için çürümeye karşı maksimum direnç sağlar.
- Uygulama sırasında oluşabilecek hasarlara karşı dayanıklıdır.
- Deniz suyundan, küf ve pastan etkilenmez.
- Asitlere, alkalilere ve mikroorganizmalara karşı dayanıklıdır.
- Ultraviyole ışınlarına dayanıklıdır.
- Kolayca taşınabilir ve döşenebilir.
- Uygulaması kolaydır. Uygulama sırasında ve sonrasında insan sağlığına herhangi bir zarar vermez.
- Daha az depolama alanı gerektirir.

Teknik özellikler

Malzeme bileşimi	Polyester
Ağırlık TS EN ISO 9864	300 gr/m ²
Kalınlık TS EN ISO 9863-2	2.5 mm
Çekme ve eğilme dayanımı TS EN ISO 10319 (boyuna yönde)	10 kN/m
Çekme ve eğilme dayanımı TS EN ISO 10319 (enine yönde)	11.6 kN/m

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

GEOTEKSTİL KEÇƏ® 300 PE

Su geçirgenliğı TS EN ISO 11058	0.50 m/sn
Statik delme (CBR) TS EN ISO 12236	1700 N
Dinamik delme TS EN ISO 13433	30 mm
Karakteristik diyafram TS EN ISO 12956	0.11 mm

Yukarıdaki değerler +20°C ve %50 bağıl nem koşullarında verilmiştir.

Kullanım talimatları

Jeotekstillerin uygulanması özel beceri gerektirmez. Rulo halinde satılan malzeme hafiftir ve sıradan makaslarla kolayca kesilebilir.

Saklama koşulları

Serin ve kuru ortamda, kapalı alanda, güneş ışığından uzakta muhafaza edilmelidir.

Güvenlik önlemleri

Uygulama sırasında, iş ve işçi sağlığı koşullarına uygun olarak, ürünün uygun kullanımı, taşınması, bertarafı ve ürünle ilgili diğer önemli bilgiler için Güvenlik Bilgi Formu'na başvurulmalıdır.

Sorumluluk

Şirketimiz yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur. Şirketimiz, ürünün yazılı tavsiyeler dışında kullanılmasından ve/veya nerede ve nasıl kullanılacağına ilişkin herhangi bir yanlış kullanımından sorumlu değildir. Daha detaylı bilgi için lütfen bir ürün broşürü talep edin veya şirket temsilcilerimizle iletişime geçin.



KARTAS LTD MMC

Bakü, Binagadi ilçesi, Binagadi kasabası 7

www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10