

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

FORMAX® KA 121

О продукте

FORMAX® KA 121 - разделительная смазка на основе нафтенowych и парафиновых минеральных масел, которая препятствует слипанию бетона с формой перед заливкой бетона, обеспечивая качественную гладкую поверхность и чистоту формы.
Соответствует TS 4427 ISO 3448.

Код продукта: 205.70010

Области применения

- В металлических формах
- В деревянных формах
- В пластиковых формах
- В фанерных формах
- Для повышения эффективности и продления срока службы формы
- При необходимости ускорить работу с формой

Преимущества

- Обеспечивает чистое и легкое распалубливание бетона
- Продлевает срок службы формы
- Обеспечивает более эстетичную, гладкую и качественную бетонную поверхность
- Не образует пятен и разводов на поверхности бетона
- Предотвращает коррозию металлических форм
- Можно наносить кистью, валиком и распылителем

Технические характеристики

Состав продукта	Нафтеновые и парафиновые масла
Цвет	Прозрачный, светло-желтый
Плотность (EN ISO 3675)	0.8–0.9 кг/л
Температура текучести, °C (EN 3016)	-9
Коррозия стали при 50 °C (BDS 5747)	Соответствует норме
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с (EN 3104)	32
Температура вспышки СОС, °C (EN 2592)	195

Вышеуказанные показатели приведены для температуры +20°C и относительной влажности 50%.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

FORMAX® KA 121

Инструкция по применению

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, ровной, твердой и не должна содержать следов пыли, масла, грязи, ржавчины, других сортов формовочной смазки, моющих средств и других подобных веществ и мусора, препятствующих адгезии. Видимые на поверхности неровности и дефекты следует устранить. Поверхность должна быть сухой.

Рецептура

В зависимости от типа формы, 1 литром **FORMAX® KA 121** можно смазать около 25 м² поверхности при нанесении валиком или кистью и около 40 м² при распыскивании из сопла при помощи насоса под давлением 5-6 бар.

Совместимость с другими добавками

- **FORMAX® KA 121** совместим с бетоном, изготовленным из любых цементов стандарта EN 197.
- Совместим с бетоном, содержащим любые добавки классов BETONMIX HP и BETONMIX SP.
- **FORMAX® KA 121** не смешивается с водой и не должен препятствовать смешиванию.

Моменты, требующие внимания

- Введение большего количества **FORMAX® KA 121**, чем рекомендуемый диапазон дозировки, отрицательно скажется на прочности бетона.
- Следует учитывать особенности удобоукладываемости бетона в форму, не допускать попадания воды в смесь.
- Следует часто контролировать изменения факторов, влияющих на дозировку.
- Перед использованием следует провести испытания на совместимость с компонентами бетона.

Условия хранения

Хранить при температуре +5 - +35 °C в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Если продукт заморожен, его следует разморозить при комнатной температуре без прямого нагревания и перемешать до однородности.

Срок хранения

24 месяца от даты изготовления при надлежащих условиях хранения. Вскрытые контейнеры можно закрыть крышкой и использовать до истечения срока годности.

Меры предосторожности

В процессе применения следует носить рабочую одежду, защитные перчатки, очки и маску в соответствии с условиями работы и требованиями безопасности. В связи с раздражающим воздействием материала следует избегать контакта с кожей и глазами; в случае контакта следует

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

FORMAX® КА 121

немедленно промыть область контакта большим количеством воды с мылом, а в случае проглатывания обратиться к врачу. Нельзя принимать пищу в местах использования материала. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности.

Ответственность

Компания несет ответственность только за качество продукта. Компания не несет ответственности за любое использование продукта не в соответствии с письменными предписаниями и/или ненадлежащее использование. Для получения дополнительной информации запросите руководство по продукту или свяжитесь с ответственными представителями компании.



ООО «KARTAS ЛТД»

Город Баку, Бинагадинский район, поселок Бинагады, 7

www.mrfix.az

Тел.: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10