

CERAMAX® Maxi White

Sement əsaslı elastik keramika yapışdırıcısı

Məhsul Haqqında

CERAMAX® Maxi White mineral doldurucular, sement və xüsusi modifikasiyaedici kimyəvi qatqılar əsasında hazırlanmış, yüksək performanslı, elastik, sürüşməsi azaldılmış, uzadılmış açıq gözləmə müddətinə malik, mərmər, qranit və keramika yapışdırıcısıdır.

EN 12004-1 standartına görə C2TES2 sinfinə uyğundur.

C2: İnkişaf etdirilmiş sement əsaslı yapışdırıcı

T: Sürüşməsi azaldılmış

E: Uzadılmış açıq gözləmə müddəti

S2: Yüksək elastikliyə malik yapışdırıcı

İstifadə Sahələri

- Daxili və xarici məkanlarda, üfüqi və şaquli səthlərdə
- Mozaika, böyük və çox böyük ölçülü keramika, qranit, mərmər və təbii daş tətbiqlərində
- Dekorativ kərpic tətbiqlərində
- Temperatur fərqlərinə məruz qalan sement əsaslı səthlərdə
- Keramika üzərinə keramika tətbiqlərində
- Üzgüçülük və termal hovuzlarda, hamam, sauna və su anbarlarında
- Soyuq hava anbarlarında (döşəmə və divarlarda)
- Yerdən isitmə sistemlərində
- Teras və balkonlarda
- İntensiv piyada və yük hərəkətinə məruz qalan sahələrdə
- Alçıpan səthlərində, uyğun astarla hazırlanmış halda

Üstünlükləri

- Yüksək yapışma performansı
- Tiksotropik quruluşu sayəsində şaquli səthlərdə sürüşmə yaratmır
- Uzadılmış açıq gözləmə müddəti ilə rahat tətbiq imkanı
- Yüksək stabillik və möhkəmlik
- Elastik quruluşu sayəsində deformasiyalara qarşı dayanıqlıdır
- Temperatur dəyişikliklərindən yaranan genlənmə və büzülmələrə qarşı davamlıdır
- Vibrasiyalara qarşı dayanıqlıdır
- Donma-ərimə dövrlərinə davamlıdır

Texniki Göstəricilər

Ümumi Məlumatlar	
Material tərkibi	Mineral doldurucu, sement, xüsusi kimyəvi qatqılar
Görünüş	Ağ rəngli toz
Sıxlıq	~1,70 kq/l
Performans Göstəriciləri (EN 12004-2)	
Başlanğıc yapışma müqaviməti	≥ 1,0 N/mm ²

Suya daldırmadan sonra	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
İstilik yaşlandırmasından sonra	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Donma-ərimə dövrlərindən sonra	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Açıq gözləmə müddəti (30 dəq)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sürüşmə	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Elastiklik (EN 12004-2)	$\geq 5 \text{ mm} - \text{S2 elastik}$
Tətbiq Məlumatları	
Tətbiq temperaturu	$+5^{\circ}\text{C} / +35^{\circ}\text{C}$
İstismar temperaturu	$-20^{\circ}\text{C} / +80^{\circ}\text{C}$
Qarışım nisbəti	6,5 – 7 litr su / 25 kq
Qarışığın istifadə müddəti	~3 saat
Açıq gözləmə müddəti	$\geq 30 \text{ dəq}$
Düzəliş müddəti	~10–15 dəq
Derz dolğu müddəti	24 saat
İstismara açılma	Divarda 24, zəmində 48 saat
Sərfiyyat	~5–6 kq/m ²
Təhlükəsizlik Məlumatları	
Yanğına reaksiya sinfi (EN 13501-1)	A1
Təhlükəli maddələr	SDS-ə baxın

Göstərilən texniki dəyərlər $+23^{\circ}\text{C}$ mühit temperaturu və 50% nisbi rütubət şəraitində əldə edilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur uzadır.

Tətbiq Təlimatı

Səthin Hazırlanması

Tətbiq ediləcək səth möhkəm, quru, təmiz, tozsuz və daşıyıcı olmalıdır. Səth yapışmanı zəiflədən yağ, boya, pas, parafin və digər qalıqlardan təmizlənməlidir. Çatlar və boşluqlar tətbiqdən ən azı 48 saat əvvəl uyğun TAMCRETE® təmir materialı ilə bərpa edilməlidir. Əmiciliyi yüksək səthlər əvvəlcədən nəmləndirilməli və ya astarlanmalıdır. Don riski olan hava şəraitində, birbaşa günəş altında, güclü külək və ya yağışlı havada tətbiq edilməməlidir.

Qarışığın Hazırlanması

Texniki cədvəldə göstərilən su miqdarı təmiz qaba tökülür, daha sonra CERAMAX® Maxi White tozu tədricən əlavə edilərək 400–600 dövr/dəq sürətli mikserlə homogen hala gələnə qədər qarışdırılır. Qarışım 3–5 dəqiqə saxlanıldıqdan sonra yenidən 1 dəqiqə qarışdırılaraq istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilir. Sərtləşməyə başlamış materiala sonradan su əlavə edilməməlidir.

Tətbiq

Hazırlanan material mala ilə səthə yayılır və uyğun diş ölçülü daraqla darənir. Keramikalar açıq gözləmə müddəti daxilində yerləşdirilməli və basdırılaraq yapışdırılmalıdır. Tətbiq zamanı səthdə qabıq əmələ gəldikdə material səthdən təmizlənərək tətbiq yenidən edilməlidir. Böyük ölçülü plitələrdə iki tərəfli yapışdırma tövsiyə olunur.

Sərfiyyat

Keramika ölçüsü	Daraq ölçüsü	Sərfiyyat
Mozaiqa	3 mm	~4 kq/m ²
60×60 sm	10 mm	~6,5–7 kq/m ²
60×120 sm	12 mm	~7–7,5 kq/m ²

120×240 sm	15 mm	~8-9 kq/m ²
------------	-------	------------------------

Alətlərin Təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən bütün avadanlıqlar qurumadan əvvəl su ilə təmizlənməlidir. Bərkimiş material yalnız mexaniki üsullarla təmizləne bilər.

Saxlama Şəraiti və Saxlama Müddəti

Açılmamış orijinal qablaşdırmada, sərin və quru mühitdə saxlanmalıdır. Düzgün şəraitdə saxlanıldıqda istehsal tarixindən etibarən 12 ay saxlama müddətinə malikdir.

Təhlükəsizlik Tədbirləri

Tətbiq zamanı, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş geyimi, qoruyucu əlcək, eynək və maska istifadə edilməlidir. Materialın qıcıqlandırıcı təsirləri səbəbindən, komponentlər dəri və göz ilə təmasa gətirilməməli, təmas halında dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulduğu halda təcili olaraq həkimə müraciət edilməlidir. Materialın tətbiq edildiyi sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlanmalıdır. Daha ətraflı məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqəsinə baxın.

Cavabdehlik

Şirkətimiz yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır. Məhsulun yazılı texniki tövsiyələrdən kənar hər hansı istifadəsi, o cümlədən yanlış tətbiqi və ya uyğun olmayan şəraitdə istifadəsi tamamilə istifadəçinin məsuliyyətindədir. Daha ətraflı texniki məlumat üçün məhsul kataloquna müraciət edin və ya səlahiyyətli nümayəndələrimizlə əlaqə saxlayın.

KARTAŞ KİMYA MMC

Sumqayıt Sənaye Parkı, Kimyaçılar küçəsi 1, AZ 5002

Sumqayıt şəhəri, Azərbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10