

PRATIX[®] HP 30

Sement əsaslı narın suvaq

Məhsul Haqqında

PRATIX[®] HP 30, daxili və xarici səthlərdə əl ilə tətbiq olunmaq üçün hazırlanmış, sement əsaslı, lif takviyəli narın suvaq materialıdır. Astar suvaq vurulmuş səthlərin düzəldilməsində, mövcud suvaqların təmirində və nazik qatlı suvaq tətbiqlərində istifadə olunur.

EN 998-1 standartına görə GP CS III W1 sinfinə uyğundur.

GP: Ümumi təyinatlı suvaq materialı

CS III: Sıxılma müqaviməti sinfi

W1: Azaldılmış kapilyar su əmmə göstəricisi

İstifadə Sahələri

- Astar suvaq vurulmuş səthlərin düzəldilməsində və mövcud suvaqların təmirində
- Daxili və xarici sahələrdə beton, kərpic və bənzər səthlərin suvanmasında və təmirində
- Divar və tavan suvaqlarında
- Təbii daş, kərpic və divar hörgü dərzlərinin təmirində

Üstünlükləri

- Hazırlanması və tətbiqi asandır
- Şaquli tətbiqlərdə sürüşmür, səthə yüksək yapışma təmin edir
- İşləmə müddəti uzundur
- Nazik qatda hamar, boyaya hazır səth verir
- Donma-ərimə dövrlərinə davamlıdır

Texniki Göstəricilər

Ümumi Məlumatlar	
Materialın tərkibi	Sement, mineral doldurucular və xüsusi kimyəvi əlavələr
Görünüş	Boz rəngli toz
Quru halda orta sıxlıq	$1500 \pm 100 \text{ kq/m}^3$
Maks. dənə ölçüsü	$\leq 0,8 \text{ mm}$
Performans Məlumatları	
Sıxılma müqaviməti sinfi (EN 1015-11, 28 gün)	$\geq 4 \text{ N/mm}^2$ (CS III)
Yapışma müqaviməti (EN 1015-12)	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$
Qopma forması (EN 1015-12)	FP: B
Kapilyar su əmmə (EN 1015-18)	$W1 - c \leq 0,40 \text{ kq/m}^2 \cdot \text{dəq}^{0,5}$
Su buxarı diffuziya müqavimət əmsalı (EN 1015-19)	$\mu \sim 10 - 25$
İstilikkeçirmə əmsalı (EN 1745)	$0,6 - 0,8 \text{ W/mK}$

Tətbiq Məlumatları	
Tətbiq temperaturu	+5°C / +30°C
Qarışıq nisbəti (su / toz)	~0,23 L su / 1 kq toz ~9,2 L su / 40 kq toz
Qabda istifadə müddəti	~30 dəqiqə
Sərfiyyat	~14 kq/m ² (10 mm qalınlıq üçün)
Təhlükəsizlik Məlumatları	
Yanğına reaksiya sinfi (EN 13501-1)	A1
Təhlükəli maddələr	SDS-ə baxın

Texniki göstəricilər +23°C temperatur və 50% nisbi rütubət şəraitində əldə edilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur isə uzadır.

Tətbiq Təlimatı

Səthin Hazırlanması

Tətbiq ediləcək səth möhkəm, quru, təmiz, tozsuz və daşıyıcı olmalıdır. Səth yapışmaya mənfi təsir edə biləcək yağ, boya, pas, parafin və bənzər qalıqlardan təmizlənməlidir. Səthdəki qüsurlar aradan qaldırılmalı və səth hamar hala gətirilməlidir. Çox isti havalarda, tez quruyan və yüksək su əmmə qabiliyyətli səthlər tətbiqdən əvvəl uyğun astar ilə astarlanmalı və ya nəmləndirilməlidir. Alt qat suvaq üzərinə tətbiqlərdə alt qat daşıyıcı hala gəlmiş olmalıdır (ən azı 1 gün).

Qarışığın Hazırlanması

Texniki cədvəldə göstərilən miqdarda su təmiz bir qaba tökülür və toz material yavaşca əlavə edilir. Qarışıq 400 – 600 dev/dəq sürətli mikserlə topalar dağılana qədər qarışdırılır. 3 – 5 dəqiqə dincəldikdən sonra yenidən 1 dəqiqə qarışdırılaraq istifadəyə hazır hala gətirilir. Bərkiməyə başlamış qarışığa sonradan su əlavə edilməməlidir.

Tətbiq

Material səthə polad mala ilə nazik qat şəklində tətbiq olunur. Material bir qədər bərkidikdən sonra səthdəki qüsurlar uyğun əl aləti ilə düzəldilməli, suvaq səthi yüngülcə nəmləndirildikdən sonra süngərlə hamarlanmalıdır. Bir qatda 10 mm-dən qalın tətbiq edilməməlidir; daha qalın təbəqə tələb olunduqda ikinci qat, alt qat daşıyıcı hala gəldikdən sonra (ən azı 1 gün) vurulmalıdır. Quruma müddəti ərzində suvaq səthinin nəmləndirilməsi tövsiyə olunur. Şaxta riski olan hava şəraitində (24 saat ərzində), birbaşa günəş şüaları altında, güclü külək və ya yağışlı havada tətbiq olunmamalıdır. Tətbiq və bərkimə zamanı mühit və səth temperaturu +5°C ilə +30°C arasında olmalıdır.

Alətlərin Təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən alət və avadanlıqlar, material qurumadan əvvəl dərhal su ilə təmizlənməlidir. Bərkimiş material yalnız mexaniki üsullarla təmizləne bilər.

Saxlama Şəraiti və Saxlama Müddəti

Açılmamış orijinal qablaşdırmada, sərin və quru mühitdə saxlanmalıdır. İstifadə edilmədiyi hallarda qablaşdırmanın ağzı möhkəm bağlanmalıdır. Topalanmış və ya daşlaşmış məhsullar qətiyyən istifadə edilməməlidir. Düzgün şəraitdə saxlanıldıqda istehsal tarixindən etibarən 12 ay saxlama müddətinə malikdir.

Təhlükəsizlik Tədbirləri

Tətbiq zamanı, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş geyimi, qoruyucu əlcək, eynək və maska istifadə edilməlidir. Materialın qıcıqlandırıcı təsirləri səbəbindən, məhsul dəri və göz ilə təmasa gətirilməməli, təmas halında dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulduğu halda təcili olaraq həkimə müraciət edilməlidir. Materialın tətbiq edildiyi sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlanmalıdır. Daha ətraflı məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqəsinə baxın.

Cavabdehlik

Şirkətimiz yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır. Məhsulun yazılı texniki tövsiyələrdən kənar hər hansı istifadəsi, o cümlədən yanlış tətbiqi və ya uyğun olmayan şəraitdə istifadəsi tamamilə istifadəçinin məsuliyyətindədir. Daha ətraflı texniki məlumat üçün məhsul kataloquna müraciət edin və ya nümayəndələrimizlə əlaqə saxlayın.

Qablaşdırma

25 kq-lıq kraft kağız torba

KARTAŞ KİMYA MMC

Sumqayıt Sənaye Parkı

Kimyaçılar küçəsi 1, AZ 5002

Sumqayıt, Azərbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10